2457601
AQUASTOP

CARACTERÍSTICAS:

- Sanea y Protege ante la ósmosis
- Alto espesor
- Elevada impermeabilidad

Específico para el tratamiento de cascos de vetroresina afectados por fenómenos de osmosis y en particular por un tratamiento de protección preventiva. Caracterizado por una excelente resistencia al agua (salada, dulce) crea una perfecta impermeabilización del casco y representa una base aislante perfecta para partes metálicas sumergidas (bulbos, timones, aletas etc.)

DATOS TÉCNICOS:

- Mecanismo de endurecimiento: Reticulación química
- Peso específico: 1.10 + 0.02 kg/l
- Sólidos en volumen: 100 %
- Flash point: + 102 ºC
- Aspecto del film: brillante

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Ciclo de saneamiento: Eliminar todas las partes de gel coat y/o vetroresina dañadas por la osmosis a través de tratamiento con arenas o con discos. Lavar y desengrasar con Detersil (245702) y agua dulce abundante.
Dejar secar por medio de sazonamiento el casco para eliminar la humedad contenida. Se aconseja medir la humedad del casco con instrumentos adecuados antes de empezar el ciclo de pintura.

Ciclo de prevención: desengrasar y lavar el gel coat con Detersil (245702), enjuagar abundantemente y lijar con papel de lijar nº 180-200.

PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN:

- Para el ciclo de saneamiento aplicar una capa de Aquastop de 600 micras en 3 manos.
- Efectuar la aplicación de la primera mano con brocha para obtener la máxima penetración en los poros del soporte. Para un ciclo de prevención, si no existen fenómenos previos, se aplican por lo menos 2 manos, para un espesor mínimo total de 350/400 micras.
- Aplicada la última mano, esperar mínimo 72 horas antes de continuar con el ciclo. Si se forma una película superficial sobre la última mano lavar con agua para evitar el efecto pegajoso. Si el Aquastop es cubierto con Aquastop mismo o con otros productos como barnices, excepto el Adherglass, después de más de 48 horas hay que efectuar una ligera lijadura de la superficie con papel nº 80-100.

2457601
AQUASTOP

DATOS PARA LA APLICACIÓN:

- Tiempo secado completo (20ºC): 7 días
- Pot-life (20ºC): 2.5 h
- Temperatura de aplicación min/max: +12 /+35 ºC
- Proporción a emplear en volumen: 3:2
- Proporción a emplear en peso: 13:7
- Espesor de film húmedo por mano: 200 micras
- Espesor de film seco por mano: 200 micras
- Rendimiento teórico por mano: 5.0 m^2/l
- Tiempo de cobertura a 20ºC min 48 h
- Número de capas: 2-3

NORMAS DE SEGURIDAD:

- Durante la aplicación en espacios reducidos, y el tiempo de secado, hay que ventilar de modo constante.
- Es recomendable el uso de gafas y ropa protectora también durante la aplicación.