FICHA TÉCNICA

20392553

BURLETE 25MX50MMX3MM

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	NORMA
Densidad	33	kg/m3	DIN 53420
Tracción a lo rotura			
Longitudinal	270	Kpa	DIN 53571
Transversal	240	Kpa	DIN 53571
Alargamiento a la rotura			
Longuitudinal	85	%	DIN 53571
Transversal	90	%	DIN 53571
Resistencia a la comprensión			
10%	20	Kpa	DIN 53577
25%	40	Kpa	DIN 53577
50%	100	Kpa	DIN 53577
Deformación remanente a la compresión(22h,25%,23°C)			
30min	10	%	DIN 53572
24horas	6	%	DIN 53572
Deformación remanente a la comprensión(22h,50%,23°C)			
30min	33	%	DIN 53572
24horas	23	%	DIN 53572
Rango de T°trabajo			
T° limite de no fragilidad	-40	°C	DIN 51949
Estabilidad dimensional	90	°C	DIN 53431
Velocidad de combustión			
<100mm/min	>8 espesor	mm	DIN 75200
Conductividad térmica			
0°C	0,038	W/mK	UNE 92201
20°C	0,041	W/mK	UNE 92201
Factor de permeabilidad	<0,25	g cm/m2	UNE 92226
Absorción de agua tras 28 días	<2,5	% vol	DIN53433

FIJACIÓN