FICHA TÉCNICA

REF: 05802450 - 05802430

CINTA MOLDURA NARANJA 24 x 50 Y x 30

NOMBRE DE LA PRUEBA	2010 ESPUMA DE LA CINTA	PRUEBA AMBIENTE	TEMPERATURA 23 ºC RH 65 %
PRUEBA DEL ARTÍCULO	UNIDAD	RESULTADO	MÉTODO DE PRUEBA
GROSOR — MATERIAL DEL DORSO MAS ADHESIVO	Mm	1.069	
GROSOR — AISLAMIENTO	mm	1.080	
GROSOR — GROSOR TOTAL	mm	1.148	GB7125-86
ADHESIVIDAD	NO	8	GB4852-84
DESPEGADO	N/24 mm	6,5	GB2792-81
COHESIÓN	H	> 4,8	GB4851-84
RESISTENCIA A LA TENSIÓN	N/24 mm	19,4	GB7753-87
EXTENSIÓN	%	> 200	GB7753-87
ADHESIVO	BASE		
RANGO DE TEMPERATURA	ºC	- 10 - 80	
VIDA	MESES	12	PSTC-9
COMENTARIO: (PRUEBA DE COHESIÓN 25 mm x 25 mm x 1Kg.			

FIJACIÓN