245196

COLA DE MONTAJE MARINA BASE AGUA

PRODUCTO QUÍMICO

MARINE

BLINKER PROFESSIONAL COMPONENTS

DESCRIPCION:

Adhesivo/sellador sintético capaz de rellenar y pegar los más diversos substratos con una gran rapidez y de forma sencilla. Ideal para todo tipo de fijaciones en la construcción, decoración, naval, etc.

- No ataca al poliestireno expandido.
- Pegado super-rápido.
- No hace hilos.
- Adhesivo ecológico y no perjudicial para el usuario.
- Excelente adhesión sobre muchos materiales.
- No necesita imprimaciones.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

- Composición: Copolímeros acrílicos.
- Sistema de curado: Evaporativo.
- Aspecto: Pasta cremosa, no descuelga.
- Colores: Blanco.

ESPECIFICACIONES:

Propiedades	Valor	Unidad	Norma
Tiempo formación piel	10-20	minutos	23°C / 50% h.r
Temperatura de aplicación	+5 /+40	°C	
Dureza	50	ShA	DIN 53505
Tiempo de curado total	3 - 5	días	
Temperatura de servicio	-15 /+75	°C	

APLICACIONES:

Se adhiere muy bien, sin imprimación, al aluminio anodinado, aluminio pulido, acero galvanizado, acero inoxidable, madera, metacrilato, poliéster, poliéster+fibra vidrio, policarbonato, melamina, ladrillo, hormigón, mortero, piedra caliza, granito, pvc rígido, corcho.

En el vidrio, ABS y madera pintada, ensayar la adhesión

RECOMENDACIONES:

Para lograr una perfecta adhesión al substrato, las superficies tienen que estar libres de polvo, grasa, aceites, agua, polución, óxido, etc y limpias; para ello, utilizar disolventes orgánicos (alcohol) hasta eliminar por completo todos los contaminantes.

COLA DE MONTAJE MARINA BASE AGUA

No utilizar nunca jabones, detergentes o agua. Colocar la boquilla sobre el cartucho y cortar ésta al ancho deseado. Presionar el sellador con la pistola de aplicación. Aplicar por puntos o cordones y distribuir el adhesivo uniformemente por toda la superficie a pegar.

Una vez aplicado separar ambas partes y dejar secar 2 minutos; a continuación pegar ambas partes y someter a presión por unos momentos. Conviene que una de las dos superficies a unir sea algo porosa para permitir la evaporación de la fase acuosa. Para piezas pesadas aplicar sujeción mecánica por un mínimo de 12 a 24 horas. No aplicar por debajo de 10°C.

ALMACENAJE:

Almacenar a temperaturas entre 20°C y 30°C. En lugar fresco y seco.

DURACION:

12 meses en su envase original.

LIMPIEZA:

- Producto curado: Medios mecánicos o disolvente.
- Producto fresco: Con agua.