245724
SUBCOAT S

CARACTERÍSTICAS:

- Apto para superficies sumergidas
- Fácil de usar
- Indispensable a bordo
- Se puede aplicar en inmersión

Compuesto epoxídico puro al 100% de sólidos en volumen, que posee la capacidad de eliminar el agua de la superficie del soporte, garantizando una óptima adherencia también sobre superficies mojadas. Particularmente útil para las reparaciones temporáles de vías de agua y hendiduras del casco en agua o en navegación.

Adhiere perfectamente sobre VTR, Gel Coat, epxídicos preexistentes, epoxi alquitrán, acero y hormigón. Apto para la reparación temporánea de tomas de agua, entre viento y agua, zonas sumergidas de muelles de hormigón. Resistente a temperaturas hasta 100ºC.

DATOS TÉCNICOS:

- Mecanismo de endurecimiento: Reticulación química
- Peso específico: 1.80 ± 0.02 kg/l
- Sólidos en volumen: 100 %
- Flash point: + 102 ºC
- Aspecto del film: Mate
- Color: Azul

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Pulir las superficies con cepillos metálicos o rascadores eliminando eventuales zonas incoherentes en fase de despegarse.

PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN:

Mezclar los 2 componentes (base azul marino, endurecedor blanco) a mano empleando los guantes que se encuentran dentro de la caja, mojándolos continuamente o manteniendo las manos en inmersión en una pila o en el mar.
Cuando esté mezclada, empezar a manipular una cantidad de endurecedor y luego añadir a este una cantidad igual de producto base, mezclar entonces los dos con las manos mojadas hasta obtener un color azul homogéneo y una pasta uniforme; es posible realizar esta misma operación sumergidos en agua sin que varíe el resultado final. No añadir diluyente.
Subcoat S tiene un periodo limitado para ser aplicado. Este tiempo disminuye con temperaturas superiores a 25ºC. Aplicar el producto cuando la temperatura del soporte es superior a los 10ºC. Aplicar espesores de 4 mm de media.

245724
SUBCOAT S

DATOS PARA LA APLICACIÓN:

- Tiempo secado completo (20ºC): 12 / 15 días (7 días al aire)
- Pot-life (20ºC): 1 h
- Temperatura de aplicación min/max: +10 /+25 ºC
- Proporción a emplear en volumen: 1:1
- Proporción a emplear en peso: 53:47

NORMAS DE SEGURIDAD:

- Evitar el contacto con la piel.
- Utilizar los guantes de goma para mezclar y aplicar el producto.