

Barniz Intemperie Uretanado

Ref. Brillante: 2743
Ref. Satinado: 2870

Barniz sintético uretanado de alta calidad a base de resinas alcídicas modificadas con uretanos, que proporciona unos acabados elásticos, resistentes a la intemperie y ambientes marinos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR: Incoloro.
ASPECTO: Brillante y Satinado.
SECADO AL TACTO: 5-8 horas, en función del tiempo atmosférico.
RENDIMIENTO: 14-18 m²/l, mano y según estado de la superficie.
REPINTADO: A partir de las 24 horas.
DILUYENTE: Diluyente Sintéticos y Grasos 250.
ALMACENAMIENTO: Excelente hasta 1 año, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales.

PROPIEDADES

- Se aplica sin dificultad, extendiendo y penetrando fácilmente en las maderas.
- Gran poder de relleno.
- Resistente a las dilataciones y contracciones de la madera.
- Acabados con equilibrada elasticidad y dureza, con alta resistencia a la intemperie.

APLICACIONES

Adecuado para proteger y decorar superficies y construcciones de madera cerca del mar y alta montaña, tanto exterior como en interior.

Como acabado decorativo sobre maderas en exteriores (puertas, ventanas, fachadas en madera, etc.) donde fue aplicado el tratamiento protector fungicida e insecticida BARPIDECOR.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase. Aplicar en capas delgadas. A brocha y pistola: Ajustar viscosidad con Diluyente Sintéticos y Grasos 250 (10 a 20%).

Preparación de Superficies.- En superficies sin barnizar: Limpiar, lijar, para eliminar polvo, grasa, aceites, ceras, pequeñas imperfecciones, etc. En superficies con barniz envejecido y deteriorado: Eliminar el barniz en mal estado y proceder como superficies sin barnizar.

Aplicar tres manos adecuadamente diluidas, lijando suavemente entre capas, para facilitar la adherencia y mejorar el acabado.

Sobre el tratamiento y protector BARPIDECOR, una o dos manos, dependiendo de la aplicación dada al protector.

ENVASADO

En envases de 20 L., 4 L., 0.750 L. y 0.375 L.

OBSERVACIONES

- Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
- Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
- No almacenar los envases abiertos o empezados.
- Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 27.01.2005. Esta ficha anula todas las anteriores.