

Acabado Nitrocelulósico Mate y Satinado

Ref. Mate: 2937
Ref. Satinado: 2936

Laca de acabado transparente a base de resinas nitrocelulósicas de alta calidad, que proporciona acabados suaves, sedosos, duraderos, nobles y muy decorativos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR: Incoloro (en película seca).
ASPECTO: Mate y Satinado.
SECADO AL TACTO:..... 20 a 25 minutos.
REPINTADO: A partir de 5-6 horas.
RENDIMIENTO: 8-10 m²/l, mano, según estado de la superficie.
DILUYENTE: Diluyente Nitrocelulósico 230.
ALMACENAMIENTO:.... Excelente hasta 1 año, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales.

PROPIEDADES

- Buena facilidad de aplicación.
- Excelente poder de relleno.
- Rápido secado.
- Buena dureza.
- Buena resistencia a golpes, rayados, roces, vertidos de agua y bebidas, etc.
- Entonable con tinte BARPICOLOR 600.

APLICACIONES

Adecuado como acabado sobre fondos selladores nitrocelulósicos y poliuretanos, en todo tipo de madera en interiores, como: puertas, sillas, mesas y muebles en general.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase. Aplicar en capas uniformes. A pistola aerográfica y airless: Ajustar a viscosidad con Diluyente Nitrocelulósico 230 (5%). Ocasionalmente a brocha, ajustar viscosidad con diluyente retardante.

Preparación de Superficies.- En superficies sin barnizar: Limpiar, lijar, para eliminar polvo, grasa, aceites, ceras, pequeñas imperfecciones, etc. En superficies con barniz envejecido y deteriorado: Eliminar el barniz en mal estado y proceder como superficies sin barnizar.

Aplicar la preparación siguiente: TAPAPOROS o FONDO DE POLIURETANO.

Aplicar a continuación una o dos capas, adecuadamente diluidas y lijando entre capas.

ENVASADO

En envases de: 20 L., 4 L., 0.750 L. y 0.375 L.

OBSERVACIONES

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
No almacenar los envases abiertos o empezados.
Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 19.01.2005. Esta ficha anula todas las anteriores.