

Barniz Sintético (Brillante, Satinado y Mate)

Ref. Brillante: 2723
Ref. Satinado: 2715
Ref. Mate: 2869

Barniz sintético de alta decoración y calidad a base de resinas alcídicas modificadas, que proporciona unos acabados suaves, brillantes, duraderos y nobles.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR: Incoloro.
INCOLORO: Brillante, Satinado y Mate.
SECADO AL TACTO: 4-6 horas, en función del tiempo atmosférico.
REPINTADO: A partir de las 24 horas.
RENDIMIENTO: 14-18 m²/l. mano y según estado de la superficie.
DILUYENTE: Diluyente Sintéticos y Grasos 250 (9873).
ALMACENAMIENTO: Excelente hasta 1 año, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales.

PROPIEDADES

- Gran facilidad de aplicación.
- Excelente poder de relleno.
- Acabados con equilibrada elasticidad y dureza. Con resistencia a roces, golpes y rayados. Decorativos, lisos y uniformes.
- Entonable con tinte BARPICOLOR 600 o protector BARPIDECOR.

APLICACIONES

Adecuado para decorar y proteger superficies de madera en interiores y excepcionalmente en exteriores como marcos, puertas, escaleras, etc.

Como acabado decorativo sobre maderas en interiores donde fue aplicado el tratamiento protector BARPIDECOR o sobre el tinte BARPICOLOR 600, TAPAPOROS y FONDO NITROCELULOSICO.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase. Aplicar en capas delgadas. A brocha y pistola: Ajustar viscosidad con Diluyente Sintéticos y Grasos 250 (10 a 20%).

Preparación de Superficies.- En superficies sin barnizar: Limpiar, lijar, para eliminar polvo, grasa, aceites, ceras, pequeñas imperfecciones, etc. En superficies con barniz envejecido y deteriorado: Eliminar el barniz en mal estado y proceder como superficies sin barnizar.

Aplicar dos o tres manos adecuadamente diluidas, lijar suavemente entre capas, para facilitar la adherencia y mejorar el acabado.

Sobre tinte BARPICOLOR, TAPAPOROS y FONDO NITROCELULOSICO, o sobre protector BARPIDECOR: Una o dos manos adecuadamente diluidas.

ENVASADO

En envases de 20 L., 4 L., 0.750 L. y 0,375 L.

OBSERVACIONES

En maderas con alto grado de humedad, mayor del 20 %, no es aconsejable su aplicación.

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.

Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.

No almacenar los envases abiertos o empezados.

Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 31.01.2005. Esta ficha anula todas las anteriores.