

Barniz Viking Poliuretano Brillante

Ref. 2015
Ref. Catalizador Barniz Viking: K-0040

Barniz de dos componentes de alta calidad a base de resinas de poliuretano, que proporciona unos acabados elásticos, altamente brillantes, no amarilleante, muy resistente a la intemperie, ambientes marinos y climas extremos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR: Incoloro.
ASPECTO: Brillante.
SECADO AL TACTO:..... 4-5 horas.
REPINTADO: A partir de 12 horas.
RENDIMIENTO: 10-16 m²/l, mano, según estado de la superficie.
DILUYENTE: Diluyente Poliuretanos (9018).
FORMA DE SUMINISTRO:..... En dos componentes, mezclados en el momento de su uso.
VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA:... 14-16 horas a 20°C.
ALMACENAMIENTO:..... Excelente hasta 1 año, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Seis meses para CATALIZADOR BARNIZ VIKING.

PROPIEDADES

- Se aplica sin dificultad, extendiendo y penetrando fácilmente en las maderas.
- Gran poder de relleno.
- Muy resistente a dilataciones y contracciones de la madera.
- Acabados con equilibrada elasticidad y dureza, con máxima resistencia a la intemperie, ambiente marino y climas extremos.

APLICACIONES

Adecuado para proteger y decorar superficies de todo tipo de madera en exterior y en interior como muebles de jardín, cubiertas de yates, puertas, ventanas. En general, donde se desea alta resistencia y calidad.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase. Aplicar en capas delgadas.

A pistola aerográfica y airless: Ajustar a viscosidad con Diluyente Poliuretanos. Ocasionalmente a brocha, ajustar a viscosidad con diluyente retardante. Siempre, en todos los casos, con buena renovación de aire.

Preparación de Superficies. En superficies sin barnizar: Limpiar, lijar, para eliminar polvo, grasa, aceites, ceras, pequeñas imperfecciones, etc. En superficies con barniz envejecido y deteriorado: Eliminar el barniz en mal estado y proceder como superficies sin barnizar.

Mezclar los dos componentes en la proporción:

- Dos partes de BARNIZ VIKING POLIURETANO.
- Una parte de CATALIZADOR BARNIZ VIKING.

Agitar y dejar reposar 5 a 10 minutos.

Aplicar dos o tres capas, adecuadamente diluídas, lijando suavemente entre capas.

ENVASADO

En envases de 4 L. y 0.750 L. BARNIZ VIKING POLIURETANO.

En envases de 2 L. y 0.375 L. CATALIZADOR BARNIZ VIKING.

OBSERVACIONES

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.

Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.

No almacenar los envases abiertos o empezados.

Aplicar con buena renovación de aire.

La estabilidad máxima del catalizador es inferior a 6 meses a 20°C.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 28.01.2005. Esta ficha anula todas las anteriores.