

Oxifer

Ref. Gris: B-3771
Ref. Gris medio: H-3833
Ref. Verde: H-3832
Colores: Tintometría

Pintura metálica decorativa a base de resinas alcídicas modificadas y pigmentos de alta solidez. La pintura metálica decorativa proporciona acabados duraderos, adherentes, anticorrosivos y resistentes a la intemperie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR: Gris carbón, Gris medio, Verde y colores.
ASPECTO: Satinado. Metálico.
SECADO AL TACTO:..... 5-6 horas.
REPINTADO: A las 24 horas.
RENDIMIENTO: 10-12 m²/l. mano y según estado de la superficie.
DILUYENTE: Diluyente Sintéticos y Grasos 250.
ALMACENAMIENTO:..... Excelente hasta 1 año, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales.

PROPIEDADES

- Gran facilidad de aplicación.
- Gran relleno, cubrición y adherencia.
- Excelente elasticidad y resistencia a la intemperie.
- Colores inalterables.

APLICACIONES

Para proteger, decorar y dar un aspecto metálico similar al forjado a superficies interiores y exteriores, como: puertas, barandillas, vallas, balcones, verjas, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase. Aplicar en capas delgadas.

A brocha y rodillo: Tal como viene en el envase o diluyendo hasta el 5% con Diluyente Sintéticos y Grasos 250.

A pistola aerográfica y airless: Ajustar viscosidad con Diluyente Sintéticos y Grasos 250.

Preparación de Superficies.- En superficies sin pintar: Limpiar, lijar, eliminando polvo, grasa, aceites, óxido, ceras, pequeñas imperfecciones, etc. En superficies con pinturas viejas: Eliminar la pintura en mal estado y proceder como superficie sin pintar.

Aplicar las preparaciones siguientes:

- HIERRO y ACERO: Imprimaciones MINIO SINTETICO o IMPRIMACION ANTIOXIDANTE.
- GALVANIZADOS y METALES LIGEROS: Requiere imprimaciones especiales WASH PRIMER 93 o IMPRIMACION MULTIADHERENTE.

Aplicar a continuación dos capas dejando el tiempo de repintado entre capas.

ENVASADO

En envases de 4 L., 0,750 L. y 0.375 L.

OBSERVACIONES

WASH PRIMER 93. Producto Línea Conservación Industrial.

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.

Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.

No almacenar los envases abiertos o empezados.

Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 26.01.2005. Esta ficha anula todas las anteriores.