

Viking

Ref. Blanco Brillante: A-3773
Ref. Blanco Satinado: A-3899
Ref. Negro Brillante: A-3898
Colores: Tintometría.

Esmalte sintético de alta decoración y calidad a base de resinas alcídicas con características especiales y pigmentos de alta solidez, que proporciona unos acabados suaves, altamente brillantes, adherentes, duraderos y nobles.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR: Blanco y Negro.
ASPECTO: Brillante y satinado.
SECADO AL TACTO:..... 3-4 horas.
REPINTADO:..... A las 24 horas.
RENDIMIENTO: 12-14 m²/l, mano y según estado de la superficie.
DILUYENTE: Diluyente Sintéticos y Grasos 250.
ALMACENAMIENTO:..... Excelente hasta 1 año, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales.

PROPIEDADES

- Extraordinario brillo y blancura, no amarillea.
- Se aplica sin dificultad, deslizando y extendiendo, sin descolgados, con excelente nivelación.
- Gran relleno y cubrición.
- Acabados con óptima relación de dureza y elasticidad. Resistentes a la intemperie en condiciones adversas.
- Resistentes a roces, desgaste y lavados. Suaves al tacto y de gran finura.
- No favorece la propagación del fuego. En relación con la NORMA BÁSICA DE EDIFICACIÓN, CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS (NBE-CPI-96) en cuanto a REACCIÓN AL FUEGO según UNE 23727, está Clasificado M-1 bajo substrato M-O.

APLICACIONES

Adecuado para decorar y proteger superficies en interiores y en exteriores como: Puertas, ventanas, sillas, mesas, balcones, vallas, verjas, estructuras, radiadores, otros objetos del hogar, maquinaria agrícola y obras públicas, instalaciones industriales, en barcos, etc. Cubre todas las necesidades del profesional y del ama de casa.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase. Aplicar en capas delgadas.

A brocha y rodillo: Tal como viene en el envase o diluyendo hasta el 5% con Diluyente Sintéticos y Grasos 250 o aguarrás. A pistola aerográfica y airless: Ajustar a viscosidad con Diluyente Sintéticos y Grasos 250.

Preparación de Superficies.- En superficies sin pintar: Limpiar, lijar, para eliminar el polvo, grasa, aceites, óxido, ceras, pequeñas imperfecciones, etc. En superficies con pinturas viejas: Eliminar la pintura en mal estado y proceder como superficie sin pintar. Aplicar las preparaciones siguientes:

- MADERA Y YESO: Selladora IMPRIMACION SELLADORA.
- HIERRO Y ACERO: Imprimaciones, MINIO SINTETICO o IMPRIMACION ANTIOXIDANTE.
- GALVANIZADOS Y METALES LIGEROS: Requiere imprimación especial, IMPRIMACION
- MULTIADHERENTE o WASH PRIMER-93

Aplicar a continuación dos o tres manos, dejando el tiempo de repintado entre capas.

ENVASADO

En envases de 4 L. y 0,750 L.

OBSERVACIONES

WASH PRIMER 93. Producto Línea Conservación Industrial.
Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
No almacenar los envases abiertos o empezados.
Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 24.01.2005. Esta ficha anula todas las anteriores.