ELASTICOM CON FIBRA

Ref.: G-6777 Blanco
G-6761 Rojo Teja

Recubrimiento continuo elástico impermeabilizante, no asfáltico, de alta calidad a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos de alta solidez y armado con fibra de vidrio, que proporciona revestimientos sobre superficies exteriores e interiores, duraderos y decorativos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

COLOR: ..... Blanco y colores
ASPECTO: ..... Satinado.
SECADO AL TACTO:... 2-4 horas, en función del espesor aplicado.
REPINTADO: ..... A partir de 12-24 horas.
RENDIMIENTO: ..... Consumo aproximado para los espesores recomendados 1,7-2 l./m² (2-2'5 Kg./m²) en superficies horizontales y 0,5-0,7 l./m² (0'6-0'8 Kg/m^2) en superficies verticales.
DILUYENTE: ..... Agua.
ALMACENAMIENTO:.. Excelente hasta 1 año, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas.

PROPIEDADES

- Buena facilidad de aplicación.
- Resuelve en origen los problemas producidos por la filtración o acumulación de agua.
- Al secar forma una membrana continua, elástica, impermeable, protectora y perfectamente adherida al soporte.
- Absorbe las tensiones y deformaciones de los fondos donde está aplicado. Penetra profundamente en grietas y fisuras.
- Resuelve problemas de grietas y fisuras. Contiene fibra de vidrio.
- Aplicable en grandes superficies sin problemas de juntas.
- Resistente a la intemperie y estable a los cambios térmicos.
- Permeable a la humedad interior del soporte.
- Buena resistencia a la alcalinidad.
- Aplicable con distintos espesores, según las necesidades requeridas.

APLICACIONES

Adecuado para la impermeabilización de terrazas, techumbres, azoteas, cubiertas, tejados, fachadas medianeras, etc., y en todas las superficies donde se precise impedir humedades, filtraciones de agua y acción antigoteras.

Su contenido en fibra de vidrio actúa como armadura en fisuras y grietas.

Adecuado para la renovación de antiguas impermeabilizaciones.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase. Aplicar en capas uniformes. Aplicar a brocha, rodillo y airless.

La superficie tiene que estar limpia, seca, sin grasas ni aceites y ser consistente. Se evitará la aplicación en tiempo de niebla o si amenazara lluvia. La superficie debe tener pendiente suficiente para evacuación del agua de lluvia.

Sobre superficies secas y duras (morteros de cemento sin salitre): Aplicación de varias capas cruzadas, la primera diluida al 25%. Capas posteriores, ligeramente diluida o al uso. Restaurar grietas y fisuras con mezcla ELASTICOM y ARENA.

Sobre superficies blandas (morteros en mal estado), cal, salitres, revestimientos en mal estado: Eliminar las partes desmenuzables y desconchadas. Eliminar totalmente el salitre y la cal. Sellar adecuadamente con SELLAFOND.

La efectividad de impermeabilización con ELASTICOM depende en gran medida del espesor aplicado. Espesor mínimo recomendado: 1 mm. en superficies horizontales.

ENVASADO

En envases de 15 L.

OBSERVACIONES

No aplicar con temperaturas inferiores a 5º C.
Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
No almacenar los envases abiertos o empezados.
Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 09.11.2005. Esta ficha anula todas las anteriores.

OFICINAS CENTRALES / SIÈGE SOCIAL / HEADQUARTERS
SAN FERNANDO, 116. D.P. 26300. NÁJERA (LA RIOJA) SPAIN.
TEL. (34) 941 410 000 / FAX. (34) 941 410 111 / www.barpimo.com