

Pintura Antihumedad

Ref.: B-6929

Pintura selladora de humedad, sin olor, transpirable a base de resinas, pigmentos y agentes activos especiales. Este producto proporciona protección antihumedad, en zonas interiores, donde la ventilación es inadecuada y deficiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR: Blanco.
ASPECTO: Mate, rústico.
SECADO AL TACTO:..... 1-2 horas.
REPINTADO: A las 12 horas.
RENDIMIENTO: Según estructura y estado de la superficie.
Aproximadamente 3-6 m²/l.
DILUYENTE: Diluyente Pliotix Antimanchas
ALMACENAMIENTO:..... Excelente hasta 1 año, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales.

PROPIEDADES

- Fácil aplicación, no gotea ni descuelga.
- Buena cubrición y rendimiento.
- Permite aplicación sobre superficies húmedas. La película una vez seca de este producto bloquea la humedad.
- Mínimo olor, no amarillea.
- Excelente adherencia sobre superficies blandas, desmenuzables, porosas, alcalinas y húmedas.

APLICACIONES

Adecuado para sellar y eliminar zonas húmedas en interiores, sótanos bodegas u otras zonas donde la humedad impide el uso de productos convencionales.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase. Aplicar en capas uniformes.

La aplicación se puede realizar a brocha y rodillo.

Las superficies tienen que estar libres de partes sueltas, desconchados, etc.

Sobre superficies sin pintar: Aplicación de dos a tres capas. La primera diluida 5 a 15%, resto de capas ligeramente diluidas o al uso.

Sobre superficies con pinturas viejas: Eliminar la pintura en mal estado, desconchada y proceder como en superficies sin pintar.

ENVASADO

En envases de 15 L., 4 L. y 0,75 L.

OBSERVACIONES

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.

Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.

No almacenar los envases abiertos o empezados.

Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 31.01.2005. Esta ficha anula todas las anteriores.