

Pliobarp Elástico

Ref. : H-6769

Revestimiento impermeabilizante elástico de alta calidad a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos de alta solidez que proporciona un acabado resistente a la intemperie y a los pequeños movimientos de obra.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR:	Blanco y colores.
ASPECTO:	Semimate.
SECADO AL TACTO: ...	4-8 horas, en función del espesor aplicado.
REPINTADO:	A partir de 12-24 horas.
RENDIMIENTO:	2-2.5 m ² /l. según estructura de la superficie.
DILUYENTE:	Agua.
ALMACENAMIENTO: ..	Excelente hasta 1 año, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas.

PROPIEDADES

- Buena facilidad de aplicación.
- Impermeabilización al agua de lluvia.
- Al secar forma una membrana continua, elástica, impermeable, protectora y perfectamente adherida al soporte.
- Absorbe las tensiones y deformaciones de la superficie donde está aplicado. Penetra profundamente en grietas y fisuras.
- Aplicable en grandes superficies sin problemas de juntas.
- Resistente a la intemperie y estable a los cambios térmicos.
- Permeable a la humedad interior del soporte.
- Buena resistencia a la alcalinidad.
- Aplicable con distintos espesores, según las necesidades requeridas.

APLICACIONES

Adecuado para la impermeabilización, protección y decoración de fachadas, muros y en general cualquier superficie exterior de mortero de cemento, hormigón, etc. especialmente indicado en superficies que oscilan o tienden a producirse fisuras y/o grietas.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase. Aplicar en capas uniformes.

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo y airless.

La superficie tiene que estar limpia, seca, y consistente. Se evitará la aplicación en tiempo de niebla o si amenazara la lluvia.

Sobre superficies nuevas (mortero de cemento sin salitre) aplicación mínimo de tres capas cruzadas. La primera diluida 5 al 10% de agua, resto al uso o diluida ligeramente. Restaurar grietas y fisuras con mezcla de producto y arena fina y cubrir con tela de fibra de vidrio.

Sobre superficies blandas (morteros y revestimientos en mal estado) con cal, salitre: eliminar las partes desmenuzables y desconchadas. El salitre y la cal, eliminar totalmente, sellar con SELLAFOND y proceder como en el caso anterior.

ENVASADO

En envases de 15 L., y 4 L.

OBSERVACIONES

No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C.

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.

Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.

No almacenar los envases abiertos o empezados.

Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 31.06.2005. Esta ficha anula todas las anteriores.