

Pintura de Piscinas al Clorocaucho HQ

Ref. Azul cielo: 6842
Ref. Blanco: 6840

Pintura de piscinas a base de resinas de clorocaucho y pigmentos de gran solidez, que proporciona acabados de gran calidad, resistencia y duración.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR: Blanco y Azul Cielo.
ASPECTO: Brillante.
SECADO AL TACTO:..... ½-1 hora.
REPINTADO: A las 24 horas.
RENDIMIENTO: 6-8 m²/l, mano y según rugosidad de la superficie.
DILUYENTE: Diluyente Clorocauchos 300 (9303).
ALMACENAMIENTO:... Excelente hasta 1 año, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales.

PROPIEDADES

- Buena aplicación, duración y dureza.
- La alta estabilidad química de su composición la hace ideal para resistir la acción continua del agua y sus tratamientos de desinfección y conservación.
- Efecto anti-algas, disminuye la adherencia de las mismas sobre la pintura.

APLICACIONES

Para la protección y decoración de piscinas cuyas superficies son de mortero de cemento y otros derivados.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase. Aplicar en capas uniformes. La aplicación se puede realizar a brocha y pistola airless: Tal como viene en el envase o diluyendo hasta 5% con Diluyente Clorocauchos 300.

Preparación de Superficies.- En superficies sin pintar: Limpiar, lijar, cepillar, para eliminar polvo, grasa, aceites, salitres, incrustaciones, mohos y otros elementos que puedan afectar al anclaje. Dejar preferentemente con rugosidad para mejorar adherencia. En superficies con pinturas viejas: Eliminar la pintura en mal estado, desconchados, etc y proceder como superficies sin pintar.

Aplicar las preparaciones siguientes:

- **MORTERO DE CEMENTO Y DERIVADOS:** Estas superficies tienen que estar secas y bien fraguadas. Aplicar PINTURA DE PISCINAS AL CLOROCAUCHO diluida de 10 a 15% con Diluyente Clorocauchos 300, como preparación.
 - **HIERRO o ACERO:** Imprimación MINIOBARP CLOROCAUCHO.
 - **GALVANIZADOS y METALES LIGEROS:** Requiere imprimación especial WASH PRIMER 93.
- Aplicar a continuación dos manos, como mínimo, de PINTURA DE PISCINAS AL CLOROCAUCHO HQ.

PRECAUCIONES

No aplicar al sol directo ni con rocío matinal.

Añadir agua a la piscina después de transcurrir una semana de la aplicación.

Piscina nueva: Dejar transcurrir un mes, una vez construida, antes del pintado.

ENVASADO

En envases de 4 L.

OBESRVACIONES

MINIOBARP CLOROCAUCHO y WASH PRIMER 93. Productos de Línea Conservación Industrial.

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.

Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.

No almacenar los envases abiertos o empezados.

Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 31.01.2005. Esta ficha anula todas las anteriores.