Pintura Clorocaucho Suelos

Ref. Gris RAL 7038: F-6988 Ref. Amarillo: C-6720
Ref. Verde Cromo: C-6716 Ref. Rojo Inglés: C-6717
Ref. Blanco: C-6718

Pintura para suelos industriales de máxima calidad a base de resinas de clorocaucho y pigmentos de alta solidez. Este producto proporciona acabados resistentes a la abrasión, fregados, agresión química y suciedad en general.

CARACTERISTICAS TECNICAS

COLOR: ..... Verde Cromo, Rojo Inglés, Gris RAL 7038, Blanco y Amarillo.
ASPECTO: ..... Semimate.
SECADO AL TACTO:..... 30 minutos.
REPINTADO: ..... A las 24 horas.
RENDIMIENTO: ..... 8-12 m²/l. (6-10 m^2/Kg.) por capa. Variable según estado de la superficie.
DILUYENTE: ..... Diluyente Clorocauchos 300 (9303).
ALMACENAMIENTO:..... Excelente hasta 1 año, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas.

PROPIEDADES

- Excelente facilidad de aplicación.
- Buena cubrición y relleno.
- Acabados adherentes, decorativos, resistentes a la abrasión, desgastes, fregados, agresión química y suciedad en general.
- Elimina la formación de polvo, evita su erosión y facilita su limpieza.

APLICACIONES

Adecuado para suelos de hormigón, morteros de cemento y otros derivados en garajes, naves industriales, lavaderos, parkings, señalizaciones, pistas deportivas, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase. Aplicar en capas uniformes.

La aplicación se puede realizar a brocha y pistola airless.

La superficie estará limpia, seca y bien fraguada (un mes después de construida), preferentemente con rugosidad para mejorar su adherencia, libre de partes sueltas, polvo, grasa, aceite, salitre, incrustaciones y todo lo que pueda afectar al anclaje.

Sobre superficies sin pintar.- Aplicar el producto diluido del 10-15% con Diluyente Clorocauchos 300 como preparación. A continuación, dos capas mínimo, tal como viene en el envase o diluyendo un 5% con Diluyente Clorocauchos 300.

Sobre superficies con pintura vieja.- Eliminar la pintura en mal estado, desconchados, etc. y proceder como superficies sin pintar.

ENVASADO

En envases de 15 L., 4 L. y 0.750 L.

OBSERVACIONES

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
No almacenar los envases abiertos o empezados.
Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 31.01.2005. Esta ficha anula todas las anteriores.

OFICINAS CENTRALES / SIÈGE SOCIAL / HEADQUARTERS
SAN FERNANDO, 116. D.P. 26300. NÁJERA (LA RIOJA) SPAIN.
TEL. (34) 941 410 000 / FAX. (34) 941 410 111 / www.barpimo.com