

Pliobarp Superacril

Ref.: Blanco: C-6859
Ref. Resto colores: Ver Tarifa

Revestimiento acrílico para fachadas, satinado, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos de alta solidez, que proporciona acabados resistentes a la intemperie, duraderos y muy decorativos para fachadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR: Blanco y colores según carta.
ASPECTO: Satinado.
SECADO AL TACTO:..... ½ hora.
REPINTADO: A partir de 2-4 horas.
RENDIMIENTO: Según estructura de la superficie.
Aproximadamente 8-11 m²/l. (6-8 m²/Kg) y mano.
DILUYENTE: Agua.
ALMACENAMIENTO:..... Excelente hasta 1 año, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas.

PROPIEDADES

- Excelente facilidad de aplicación.
- Buena cubrición y relleno.
- Acabados impermeables, resistentes a la intemperie, duraderos, lavables, permeables a la humedad interior, que permite que ésta se elimine de forma paulatina y constante.
- No favorece la propagación del fuego. En relación con la NORMA BASICA DE LA EDIFICACIÓN, CONDICIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS (NBE-CPI-96) en cuanto a REACCIÓN AL FUEGO según UNE 23727 está clasificado M-1 bajo substrato.

APLICACIONES

Adecuado para la decoración y protección de fachadas, patios de luces, fachadas medianeras, etc., con acabado satinado de alta calidad.

Como acabado de aspecto satinado en interiores que necesiten protección especial.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase. Aplicar en capas uniformes.

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo y pistola airless.

La superficie tiene que estar limpia, seca, sin grasas, aceites y ser consistente.

Sobre superficies secas y duras (morteros de cemento sin salitre), Aplicación mínima de dos manos: La primera diluída hasta 10%, y la segunda hasta un 5% o al uso.

Sobre superficies blandas (morteros en mal estado) o con salitres, pinturas plásticas viejas, cal, u otras pinturas: Eliminar las partes blandas, desmenuzables y desconchadas. Eliminar totalmente la cal y el salitre: Sellar adecuadamente con SELLAFOND y proceder como superficies del caso anterior.

ENVASADO

En envases de 15 L., 4 L. y 0,750 L

OBSERVACIONES

No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C.

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.

Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.

No almacenar los envases abiertos o empezados.

Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización.
28.01.2005. Esta ficha anula todas las anteriores.