Barpidecor

Ref. Incoloro: 2811
Ref. colores: Ver Tarifa

Tratamiento protector fungicida, insecticida e hidrofugante a base de resinas alcídicas especiales y agentes activos, que proporciona un embellecimiento y protección en profundidad de la madera contra la humedad, hongos de pudrición, azulado y carcomas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

COLOR: ..... Incoloro, Pino, Castaño, Nogal, Teca, Caoba, Roble Claro, Palisandro, Pino Tea, Pino Oregón, Ebano y Sapely
ASPECTO: ..... Mate a semimate, según tipo y absorción de la madera.
SECADO AL TACTO: 8-12 horas, según tipo de madera y condiciones atmosféricas.
REPINTADO: ..... A partir de las 24 horas.
RENDIMIENTO: ..... 10-14 m²/l, mano y según estado y porosidad de la superficie.
DILUYENTE: ..... Diluyente Sintéticos y Grasos 250.
ALMACENAMIENTO: Excelente hasta 1 año, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales.

PROPIEDADES

- Gran facilidad de aplicación.
- Penetra profundamente en la madera y protege con los siguientes efectos:

FUNGICIDA.- Evita la formación de hongos y mohos que destruyen la madera por pudriciones y azulados.

HIDROFUGANTE.- Evita la absorción de agua, humedad ambiental y regula la transpiración de la madera, eliminando deformación y agrietamientos.

INSECTICIDA.- Evita el desarrollo de insectos y sus larvas en su interior.

- Conserva y protege la madera, resalta la belleza natural y destaca su veteado.
- Resistente a la intemperie y radiaciones solares.
- Los colores son de gran transparencia, se pueden mezclar entre sí.

APLICACIONES

Adecuado como impregnación protectora y protección decorativa de superficies y construcciones de madera en exteriores y excepcionalmente en interiores.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase. Aplicar en capas delgadas y bien extendidas para favorecer la penetración.

A brocha, pistola e inmersión: Tal como viene en el envase o ligeramente diluído con Diluyente Sintéticos y Grasos 250 (tiempo de inmersión, 2 a 4 minutos).

Preparación de Superficies.- En superficies sin proteger: Limpiar, lijar, para eliminar polvo, grasa, aceites, ceras, pequeñas imperfecciones, etc. En superficies con barniz envejecido y deteriorado: Eliminar el barniz en mal estado y proceder como superficies sin proteger.

Aplicar imprimación BARPIDECOR FONDO como complemento al tratamiento fungicida y anticarcoma. Aplicar tres o cuatro manos, dependiendo de orientación y condiciones ambientales donde la superficie esté expuesta. La renovación del tratamiento protector no requiere operaciones previas de rascado o lijado, sólo limpieza del polvo, grasas, aceites, etc.

Barpidecor Incoloro: Sólo utilizar para renovar maderas ya tratadas con Barpidecor color o para atenuar los otros tonos.

ENVASADO

En envases de 20 L., 4 L., 0.750 L. y 0.375 L.

OBSERVACIONES

En maderas con alto grado de humedad, mayor de 20%, no es aconsejable su aplicación.
No tratar colmenas ni mojar las plantas.
Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
No almacenar los envases abiertos o empezados.
Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 27.01.2006. Esta ficha anula todas las anteriores.

OFICINAS CENTRALES / SIÈGE SOCIAL / HEADQUARTERS
SAN FERNANDO, 116. D.P. 26300. NÁJERA (LA RIOJA) SPAIN.
TEL. (34) 941 410 000 / FAX. (34) 941 410 111 / www.barpimo.com