

## Barpidecor Agua

Ref. Incoloro: 2801  
Ref. colores: ver Tarifa

Tratamiento protector fungicida, insecticida e hidrofugante, a base de resinas acrílicas al agua y agentes activos. Este producto proporciona un embellecimiento y protección en profundidad de la madera contra la humedad, hongos de pudrición, azulado y carcoma.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- COLOR:**..... Incoloro, Pino, Castaño, Nogal, Teca, Caoba, Roble Claro, Palisandro, Pino Oregón, Pino Tea, Ébano y Sapely.
- ASPECTO:** ..... Mate a semimate, según tipo y absorción de la madera.
- SECADO AL TACTO:**..... 30-60 minutos, según tipo de madera y condiciones atmosféricas.
- REPINTADO:** ..... A partir de 4-6 horas.
- RENDIMIENTO:** ..... 10-12 m<sup>2</sup>/l. mano y según estado y porosidad de la superficie.
- DILUYENTE:** ..... Agua.
- ALMACENAMIENTO:**..... Excelente hasta 1 año, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas.

### PROPIEDADES

- Excelente facilidad de aplicación.
- Penetra profundamente en la madera y protege con los siguientes efectos:
  - FUNGICIDA: Evita la formación de hongos y mohos que destruyen la madera por pudriciones y azulados.
  - HIDROFUGANTE.- Evita la absorción de agua, humedad ambiental y regula la transpiración de la madera, eliminando deformación y agrietamientos.
  - INSECTICIDA.- Evita el desarrollo de insectos y sus larvas en su interior.
- Conserva y protege la madera, realza su belleza natural y destaca su vetado.
- Resistente a la intemperie y radiaciones solares.
- Los colores son de gran transparencia y se pueden mezclar entre sí.
- Composición en medio acuoso, mínimo olor y buen comportamiento con el medio ambiente.

### APLICACIONES

Adecuado como impregnación protectora y protección decorativa de superficies y construcciones de madera en exteriores y excepcionalmente en interiores.

### MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase. Aplicar en capas delgadas y bien extendidas para favorecer la penetración.  
A brocha, pistola e inmersión: Tal como viene en el envase o ligeramente diluido con agua en el último caso. (Tiempo de inmersión, 2 a 4 minutos).  
Preparación de Superficies.- En superficies sin protección: Limpiar, lijar para eliminar polvo, grasa, aceites, ceras, pequeñas imperfecciones, etc. En superficies con barniz envejecido y deteriorado, etc.: Eliminar el barniz en mal estado y proceder como en superficies sin protección.  
Aplicar imprimación BARPIDECOR FONDO como complemento al tratamiento fungicida y anticarcoma. Aplicar tres o cuatro manos, dependiendo de orientación y condiciones ambientales donde la superficies esté expuesta. La renovación del tratamiento protector no requiere operaciones previas de rascado o lijado, sólo limpieza de polvo, grasa, aceites, etc.  
Barpidecor Agua Incoloro: Sólo utilizar para renovar maderas ya tratadas con Barpidecor color o para atenuar los otros tonos.

### ENVASADO

En envases de 5 L., 0.750 L. y 0.375 L.

### OBSERVACIONES

En maderas con alto grado de humedad, mayor de 20%, no es aconsejable su aplicación.  
No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C  
Lavar los utensilios con agua inmediatamente después de usarlos.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 27.01.2006. Esta ficha anula todas las anteriores.