

## Ignidecor

Ref.: A-6780

Esmalte ignífugo a base de resinas especiales y pigmentos de solidez, soporta la acción del fuego, no arde y es resistente a la llama, que proporciona acabados lisos, uniformes, duraderos y decorativos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**COLOR:** ..... Blanco.  
**ASPECTO:** ..... Brillante.  
**SECADO AL TACTO:**..... ½ -1 hora.  
**REPINTADO:** ..... A las 24 horas.  
**RENDIMIENTO:** ..... 6-8 m<sup>2</sup>/l, mano y según rugosidad de la superficie.  
**DILUYENTE:** ..... Diluyente Clorocauchos 300.  
**ALMACENAMIENTO:**..... Excelente hasta 1 año, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales.

### PROPIEDADES

- Gran facilidad de aplicación.
- Buena cubrición y relleno.
- Acabados con equilibrada dureza y elasticidad. Resistente a ambientes húmedos e industriales, soporta bien los lavados.
- No favorece la propagación del fuego. En relación con la NORMA BASICA DE LA EDIFICACION, CONDICIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS (NBE-CPI-96) en cuanto a REACCIÓN AL FUEGO según UNE 23727, está clasificado M-1 bajo substrato.

### APLICACIONES

Adecuado para proteger y decorar superficies en que se desee mantener la REACCIÓN AL FUEGO según Norma UNE 23727 (NBE-CPI-91).

Sobre pintura intumescente INTUPLAST o INTUDECOR, Actúa protegiendo a éstas de humedades y de la intemperie.

### MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase. Aplicar en capas uniformes.

A brocha y equipo airless: Tal como viene en el envase o ajustando a viscosidad con diluyente.

Preparación de Superficies.- En superficies sin pintar: Limpiar, para eliminar polvo, grasas, aceites, óxidos, pequeñas imperfecciones, etc. En superficies con pinturas viejas: Eliminar la pintura vieja y proceder como superficies sin pintar.

Aplicar las preparaciones siguientes:

- Sobre MADERA y YESO: Selladora IGNISELL.
- Sobre HIERRO y ACERO: Imprimación FERRIGNIL.

Aplicar a continuación 1 ó 2 manos.

### ENVASADO

En envases de 20Kg. y 4L.

### OBSERVACIONES

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.

Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.

No almacenar los envases abiertos o empezados.

Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 01.01.2005. Esta ficha anula todas las anteriores.