

**FICHA TECNICA**

Edición : Abril 2003

Sustituye la de fecha : Enero 2002

**1. Producto: *ADITIVO MATIZANTE*****Cód. J9 182 0000**

*Producto que permite disminuir el brillo (satinar o matizar) al añadirlo a esmaltes, barnices y pinturas al disolvente en general, sea cual sea su naturaleza, sintética, poliuretano, nitrocelulósica, etc.*

- \* **Máxima compatibilidad con productos al disolvente.**
- \* **Alta concentración, gran efectividad.**
- \* **Fluido. Muy fácil incorporación.**
- \* **Apto para interiores y exteriores.**

**2. Características Técnicas:**

- \* Naturaleza: Pigmentos silíceos especiales.
- \* Acabado: Ver tabla de adiciones/resultados.
- \* Aspecto: Gel fluido ligeramente turbio.
- \* Densidad:  $0,95 \pm 0,02$  kg/lit.
- \* Materia no volátil:  $18 \pm 2\%$  en peso.

**3. Preparación de las superficies:**

Ver la ficha técnica del producto aditivado.

Dado que las pinturas satinadas y mates tienen menor adherencia que las brillantes sobre soporte brillante, convendrá prestar atención al lijado previo.

Para cualquier información adicional consultar al *Servicio Técnico de Valentine*. **Tel. 902 100 089**

## FICHA TECNICA

Producto: **ADITIVO MATIZANTE**

Cód. J9 182 0000

### 4. Modo y dosis de empleo:

Para aplicar a pistola, en sustitución del disolvente de aplicación, añadir el ADITIVO MATIZANTE en el porcentaje necesario, según el cuadro siguiente y remover hasta homogeneizar:

#### % DE BRILLO FINAL EN ANGULO DE 60-60°

<u>PINTURA ORIGINAL</u>	<u>55-65(semi-brte)</u>	<u>35-45(sat)</u>	<u>15-25(semi-ma)</u>	<u>Inf 5(mate)</u>
Esm. Sintético Brillante	10	15	20	30
Esm. Sintético Semi-brte. -	3	7	15	
Esm. Sintético Satinado	-	-	5	15
Esm. Poliuretano Acrílico	25	30	-	-
Laca Nitrocel. Brillante	-	1	5	25
Poliuretano Sist. Tintométrico:				
Colores pastel y medios	15	20	30	-
Rojos, Verdes y Azules	20	25	-	-

Estas dosis son orientativas y obtenidas a partir de productos de B. Valentine.

En los Poliuretanos del Sistema Tintométrico de B. Valentine, el % se refiere a Componente A.

Recomendamos, en general, efectuar una prueba previa empleando dos terceras partes de la dosis indicada en la tabla y no superar en ningún caso el 30% en peso.

### 5. Envase y etiquetado:

**Formatos:** 1 lt.

**Precauciones:** Inflamable. Irrita la piel. Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. Úsese indumentaria y guantes de protección adecuados. En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.

Contiene Xileno (mezcla de isómeros).

### 6. Estabilidad en almacén:

En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

### 7. Aplicaciones:

*Producto indicado para conseguir un menor brillo en la mayoría de esmaltes, lacas y pinturas, base disolvente sea cual sea la aplicación de los mismos, ya que no afecta el resto de sus características.*

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.