

**FICHA TECNICA**

Edición : Enero 2008

**1. Producto: FONDO PARA LASUR****Cód. J9 150 0000**

*Fondo incoloro a poro abierto para la preparación y protección de la madera..*

- \* **Regula la absorción del soporte.**
- \* **Protege en profundidad.**
- \* **Hidrofugante.**
- \* **Nutre la madera.**
- \* **Permite acabar con cualquier Lasur de la gama “CIN Woodtec”, sea base agua o disolvente.**
- \* **Producto al agua, bajo olor.**

**2. Características Técnicas:**

- \* Acabado: Mate.
- \* Color: Incoloro.
- \* Rendimiento: 15 m<sup>2</sup>/lt., según absorción de la madera.
- \* Densidad: 0,99 ± 0,01 kg/lt.
- \* Secado: a 20 °C y 60% humedad relativa.
- \* Secado: de 1 a 2 horas.
- \* Repintado: de 6 a 8 horas.
- \* COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) Bajo 0,30-7,99%. Valor límite de la UE para este producto A/e: 150 g/L (2007) 130 g/L (2010). Este producto contiene como máximo 38 g/L en COV.

**3. Preparación de las superficies:****3.1. Superficies nuevas:**

- \* La madera debe estar limpia, seca y libre de humedad superficial. En el aspecto decorativo es muy importante eliminar toda mancha o señal visible si el acabado va a ser transparente.
- \* No aplicar si el contenido de humedad de la madera es superior al 15 %.
- \* Para maderas tropicales, consultar al Servicio Técnico de Barnices Valentine.

**3.2. Repintado:**

Si la protección anterior de la madera es a poro abierto, lijar previamente y aplicar FONDO PARA LASUR.  
Si se trata de Barniz o Esmalte viejo es necesario eliminarlo por completo, ya que impedirían la penetración del FONDO PARA LASUR en la madera.

Para mayor información, llamar al *Servicio Técnico Valentine*. **Teléfono 902 100 089.**

## FICHA TECNICA

**Producto:** *FONDO PARA LASUR*

**Cód. J9 150 0000**

### 4. Modo de empleo:

- \* Remover bien hasta homogeneizar el contenido del envase.
- \* Producto listo al uso.
- \* Aplicar a brocha, rodillo o pistola.
- \* Aplicar de una a dos capas de FONDO PARA LASUR.
- \* Una vez seca, cada capa se debe lijar con lija de papel de grano fino antes de aplicar la capa siguiente.
- \* Acabar con los Lasurs de la gama "CIN Woodtec".
- \* Limpiar los útiles empleados con agua.

El valor de COV's referido en el apartado 2 es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros.

No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezcla con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.

### 5. Envase y etiquetado:

**Formatos:** 4 lt. - 0,750 lt.

**Precauciones:** Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

### 6. Estabilidad en almacén:

- \* En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

### 7. Aplicaciones:

*Fondo incoloro a poro abierto para la madera en exterior e interior. Regula la absorción de las capas de acabado. Permite acabar con cualquier Lasur de la gama "CIN Woodtec". Anclaje para la mejor adherencia de las capas posteriores. Penetra en la madera para promover la aceptación uniforme de los acabados de color. No modifica el color natural de la madera.*

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.