

FICHA TECNICAEdición : Enero 2007
Sustituye la de fecha : Abril 2003**1. Producto: VALPLATA EXTERIOR****Cód. D9 148 7801**

Esmalte plateado para protección y decoración en exteriores e interiores.

- * **Extraordinario brillo metálico.**
- * **Alta impermeabilidad.**
- * **Gran resistencia a la intemperie.**
- * **Alta dureza y flexibilidad.**
- * **Gran brochabilidad.**
- * **Excelente aspecto decorativo.**

2. Características Técnicas:

- * Naturaleza: Oleo-sintética.
- * Acabado: Metálico brillante.
- * Color: Plata.
- * Rendimiento: 15-17 m²/lt. y mano, según estado de la superficie.
- * Densidad: 0,97±0,02 kg/lt.
- * Volumen de sólidos: 40±1%.
- * Secado: a 20°C y 60% humedad relativa
- * Fuera de polvo: 30 min.
- * Secado: 3-4 horas.
- * Repintado: 24 horas.
- * COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) Muy Alto >50,00%. Valor límite de la UE para este producto A/i: 600 g/L (2007). Este producto contiene como máximo 503 g/L en COV.

3. Preparación de las superficies:**3.1. Superficies nuevas:**

- * Hierro y acero, al exterior, desengrasar, eliminar el óxido y proteger con VALFOS símil MINIO de Valentine. En interiores, directamente sobre las superficies limpias y secas.
- * Galvanizados, aluminio y otros metales, desengrasar y dar una mano fina de WASH-PRIMER de Valentine.
- * Madera, uniformar su absorción con una mano de SELLADORA SINTETICA de Valentine. Lijar suavemente y eliminar el polvo.
- * Yeso y masillas, sellar porosidad con 1-2 manos de FONDO FIJADOR AL AGUA (dilución 1 de Fondo por 5-6 de agua) de Valentine.

3.2. Repintado:

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla para quitar brillo y eliminar el polvo antes de pintar.
Si está en mal estado se deberá eliminar completamente, y proceder como si se tratara de superficie nueva.
Para la eliminación de pintura vieja usar quitapinturas VALDEC de Valentine.

Otras superficies, consultar con el *Servicio Técnico de Valentine*. **Teléfono 902 100 089**

FICHA TECNICA

Producto: **VALPLATA EXTERIOR**

Cód. D9 148 7801

4. Modo de empleo:

- * Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
- * Producto listo al uso. No se recomienda diluir.
- * Aplicar a brocha, pistola o a inmersión a viscosidad de suministro.
- * Es un producto de aplicación MONOCAPA, pero si por algún motivo hubiera que repintar, dejar secar 24 horas entre capas.
- * Limpiar los útiles empleados con DISOLVENTE PARA SINTETICOS o White Spirit.

El valor de COV's referido en el apartado 2 es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros.

No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezcla con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.

5. Envase y etiquetado:

Formatos: 4 lt.- 0,750 lt.- 0,375 lt. - 0,125 lt.

Precauciones: Inflamable. Irrita las vías respiratorias. Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar seco. No respirar los vapores. En caso de ingestión acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Contiene 2-butanona-oxima. Puede provocar una reacción alérgica.

6. Estabilidad en almacén:

- * En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

7. Aplicaciones:

Perfecto para proteger y embellecer superficies de hierro y acero en exteriores e interiores.

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.