Valentine

Empresa con sistemas de gestión certificada por AENOR

FICHA TECNICA

Edición: Enero 2007
Sustituye la de fecha: Abril 2003

1. Producto: ***VALREX al Agua BRILLANTE*** **Cód. A2 171 . . . .**

Esmalte brillante de alta calidad para la protección y decoración de superficies en exteriores e interiores.

*** Gran brillo y dureza.**
*** Alta cubrición.**
*** Excelente brochabilidad.**
*** Flexible.**
*** Alta resistencia en exteriores.**
*** Resistente al amarilleamiento.**
*** Amplia gama de colores.**
*** COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) Bajo 0,30-7,99%. Valor límite de la UE para este producto A/d: 150 g/L (2007) 130 g/L (2010) Este producto contiene como máximo 76 g/L en COV.**

2. Características Técnicas:

* Naturaleza: Sintético-acrílica.
* Acabado: Brillante (>85% en ángulo de 60-60º).
* Color: Blanco 0501 (se puede teñir con VALCHROMIE de Valentine) y Negro 0531.
Bases para teñir con el sistema MULTICOLOR.
* Rendimiento: 11-13 m2/lt y mano, según estado de la superficie.
* Densidad (kg/lt):

Base Blanca P	1,22±0,03	Base Blanca M	1,17±0,03	Base Blanca D	1,09±0,02
Base Blanca ED	1,06±0,02	Base Transparente TR	1,03±0,02		
Blanco 0501	1,22±0,03	Negro 0531	1,04±0,02		

* Volumen de sólidos: 36±1%, para 0501.
* Secado: a 20ºC y 60% humedad relativa.
* Fuera de polvo: 30 min.
* Secado: 3-4 horas.
* Repintado: 24 horas.

3. Preparación de las superficies:

3.1. Superficies nuevas:

* Hierro y acero, desengrasar, lijar o cepillar el óxido y aplicar 1-2 manos de VALFOS Símil MINIO de Valentine.
* Galvanizados y aluminio, desengrasar y aplicar una mano fina de VALTODO de Valentine.
* Madera y aglomerados, recomendable aplicar FONDO CONSERVANTE de la Madera. Unificar su absorción con una mano de SELLADORA SINTETICA o VALTODO. Lijar suavemente y eliminar el polvo.
* Yeso y masillas, sellar porosidad con FONDO FIJADOR de Valentine.

3.2. Repintado:

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo. Si está en mal estado se deberá eliminar completamente, masillar irregularidades y desperfectos y proceder como si se tratara de superficie nueva.

Otras superficies, consultar con el *Servicio Técnico de Valentine.* **Teléfono 902 100 089.**

FICHA TECNICA

Producto: ***VALREX al Agua BRILLANTE*** **Cód. A2 171 . . . .**

4. Modo de empleo:

* Las Bases MULTICOLOR permiten hacer los colores con exactitud y de forma repetitiva..
* Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
* Producto listo al uso. No se recomienda diluir, sólo en caso de necesidad, con agua y sin sobrepasar el 5%.
* Aplicar a brocha o rodillo de esmaltar a espesores de 25-35 micras secas por mano.

Aconsejamos dos manos de producto para un mejor acabado, aunque el número de ellas dependerá de la opacidad del color escogido (información en pantalla del equipo MULTICOLOR).

* Limpiar manchas y útiles empleados con agua, antes que se sequen.

El valor de COV´s referido en el apartado 2 es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros.
No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezcla con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.

5. Envase y etiquetado:

Formatos: 2 lt. - 0,750 lt.

Precauciones: Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

6. Estabilidad en almacén:

En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

7. Aplicaciones:

Para la decoración y protección de toda clase de superficies de madera o metálicas, tanto en interiores como en exteriores. Compatible con imprimaciones y esmaltes alquídicos clásicos, incluido el repintado.

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.