

FICHA TECNICA

Edición : Abril 2003
Sustituye la de fecha : Enero 2002**1. Producto: *SPORT TENIS*****Cód. A0 179 0...**

Pintura especial antiderrapante para pistas de tenis.

- * **Máxima adherencia.**
- * **Gran resistencia al roce y al impacto.**
- * **Lavable.**
- * **Alta resistencia a la intemperie.**
- * **Colores sólidos.**

2. Características Técnicas:

- * Naturaleza: Copolímeros vinílicos.
- * Acabado: Semi-mate.
- * Color: Verde 0516 y Rojo 0215.
- * Rendimiento: 4-8 m²/lt. y mano, según rugosidad de la superficie.
- * Densidad: 1,35 ± 0,03 kg/lt.
- * Volumen de sólidos: 41 ± 1%.
- * Secado: a 20°C y 60% humedad relativa
- * Fuera de polvo: 30 min.
- * Secado: 1 hora.
- * Repintado: 3-4 horas.

3. Preparación de las superficies:**3.1. Superficies nuevas:**

Si la superficie es recién acabada y muy lisa o tiene eflorescencias, es conveniente hacer un tratamiento previo con ácido diluido (SALFUMAN), a fin de asegurar la adherencia. Enjuagar bien con agua y dejar secar convenientemente, antes de pintar.

3.2. Repintado:

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, se aplicará una sola mano a viscosidad de suministro, previo lavado del sustrato. Si está en mal estado se eliminará por chorro de agua u otros medios y se corregirán defectos. A continuación proceder como si fuera superficie nueva.

Ante situaciones diferentes, consultar con el *Servicio Técnico de Valentine. Teléfono 902 100 089.*

FICHA TECNICA

Producto: **SPORT TENIS**

Cód. A0 179 0. . .

4. Modo de empleo:

- * Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
- * Aplicar a brocha o rodillo, diluyendo la primera mano con un 10-15% de agua, si es directamente sobre Tennis Quick. La segunda mano se aplicará a viscosidad de suministro. La temperatura debe ser, como mínimo 3°C superior al punto de rocío, y nunca inferior a 5°C. Evitar días lluviosos.
- * Limpiar los útiles empleados con agua inmediatamente después de usarlos.

5. Envase y etiquetado:

Formatos: 15 lt.- 4 lt

Precauciones: Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

6. Estabilidad en almacén:

- * En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

7. Aplicaciones:

*Como su nombre indica, su función es la de pintar y señalar suelos de pistas de Tennis Quick.
En superficies de cemento enlucido el resultado es menos satisfactorio, aunque con un tratamiento con ácido diluido se puede mejorar la adherencia.*

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.