



Industrias Químicas Löwenberg, S.L.

Avda. San Pablo, 22
28820 Coslada (Madrid) Spain
Tel: +34 916 278 400 - Fax: +34 916 733 330
E-mail: comercial@quilosa.es

www.quilosa.com



INFORMACIÓN TÉCNICA

QUILOSA. Dpto. Técnico. Edición 2. Octubre 2002

UNIFIX SUELOS

DESCRIPCIÓN:

Adhesivo en base a una dispersión acuosa de poliacetato de vinilo modificada.

APLICACIONES:

UNIFIX SUELOS, es un adhesivo especialmente recomendado para la colocación de lamas de madera para suelos (tarima) o recubrimiento de paredes.

PROPIEDADES:

UNIFIX SUELOS se caracteriza por tener una gran resistencia a la humedad.

ESPECIFICACIONES:

- EN 204. Grupo de Esfuerzos D3 de resistencia a la humedad.
- EN 204. Grupo de Esfuerzos D4 con la adición de un 5% de Reticulante M-86.

INDICACIONES DE USO:

Preparación de los materiales:

Las superficies a pegar deben de ajustar, estar limpias, secas y libres de polvo y grasa.

La humedad de la madera debe ser de un 8 a un 12% como máximo.

Grados de humedad superiores pueden influir en el fraguado de la cola.

Encolado:

Aplicar UNIFIX SUELOS sobre una de las caras a unir directamente con la cánula del biberón. Ensamblar seguidamente las piezas y someterlas a presión.

LIMPIEZA:

La limpieza de los útiles de trabajo puede realizarse con agua cuando el producto aún está fresco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto:	Fluido de color blanco
Viscosidad:	Viscosímetro Brookfield RVT. Aguja 6 a 20 rpm. y 23°C. 15 ± 3 Pa.s
Tiempo abierto:	Película de 200 micras sobre aglomerado de fibras a 23°C y 65% de humedad relativa. 7 – 9 minutos
Temperatura mínima de formación de película:	3 – 5°C.
Valor pH:	2,5 – 3,5
Resistencia a la cizalladura:	Según norma EN205 En 1 hora 6 – 8 N/mm ² En 24 horas 12 – 14 N/mm ² En 7 días (EN 204) > 14 N/mm ²

ALMACENAMIENTO:

- Almacenar a temperaturas entre 10 y 25°C
- Proteger de las heladas.
- Tras prolongados almacenamientos, remover antes de su empleo.
- Duración: 24 meses en sus envases de origen herméticamente cerrados.

PRESENTACION:

Biberón 500 grs.

SEGURIDAD E HIGIENE:

Según la vigente legislación, este producto está exento de cualquier indicación de riesgo o seguridad en su manipulación o almacenamiento.

Para más información solicite Hoja de Seguridad del producto.

NOTA:

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta Ficha Técnica podrá ser actualizada sin previo aviso. (Solicite su actualización en caso necesario.)