Industrias Químicas Löwenberg, S.L.
Avda. San Pablo, 22
28820 Coslada (Madrid) Spain
Tel: +34 916 278 400 - Fax: +34 916 733 330
E-mail: comercial@quilosa.es
www.quilosa.com

INFORMACIÓN TECNICA

QUILOSA. Dpto. Técnico. Edición 1, Marzo 2002

ORBASIL N- 22

DESCRIPCIÓN:

Sellador a base de caucho de silicona de reticulación neutra alcoxi, especialmente formulado para su utilización en mármol, granito y piedra natural.

APLICACIONES:

- Sellado y pegado (no estructural) de mármol, granito y piedra natural.
- Sellado de escaleras de mármol, rodapiés, etc..
- Sellado y fijación de encimeras de mármol, granito y piedra natural..

.

ORBASIL N-22, no debe utilizarse en juntas sometidas a tráfico.

PROPIEDADES:

- Sellador especialmente formulado, para no producir las típicas manchas de los selladores sobre el mármol, granito o piedra natural.
- Al ser un sellador neutro, tiene una excelente adherencia sobre mármol, granito, piedra natural, y otros materiales porosos y no porosos. No produce corrosión sobre los metales.
- .Reticulación alcoxi, sin problemas toxicológicos.
- Su bajo módulo asegura una mínima tensión sobre la junta durante su proceso de contracción y expansión. Buena adherencia, muy versátil.
- Inalterable por la acción del agua, del sol y, en general, de la intemperie.
- No se contrae ni se agrieta, ni produce exudación alguna.

INDICACIONES DE USO:

Dimensionado de juntas

El ancho de las mismas será, al menos, 4 veces mayor que el máximo movimiento esperado.

La profundidad de sellado se elegirá, en función del ancho de la junta, de acuerdo con la siguiente Tabla (valores en mm.):

ANCHO	5/6	7/9	10/12	12/15
PROFUNDIDAD	5	6	7	8

Para anchos de juntas superiores a 16 mm., la profundidad debe ser la mitad de la anchura.

Formación de Juntas

Es necesario el empleo, de un material de relleno para evitar la adhesión de ORBASIL N-22 sobre el fondo de la junta que ejercería, sobre el sellador, tensiones innecesarias. Al mismo tiempo se consigue una regulación en la profundidad de sellado así como mayores rendimientos. El material a emplear debe ser inerte, mecánicamente estable, homogéneo, inoxidable y no adherirse ni al sellador ni a los materiales contiguos.
Se recomienda, como producto especialmente adecuado la espuma de polietileno de célula cerrada, extruída en cordones de sección regular como nuestro: POLITEN-CEL.

Tratamiento de las juntas

Las superficies a sellar deben estar limpias y secas. En caso necesario además de un tratamiento mecánico es conveniente realizar una limpieza con un disolvente no graso como por ejemplo acetona. Para juntas que han de estar sometidas a grandes esfuerzos, se recomienda la utilización de un primer adecuado:

- PRIMER C-27 Sobre materiales porosos y uso general en construcción.

(*Ver información técnica*)

Sobre vidrios y esmaltes los mejores resultados se obtienen sin imprimación.

Cualquier material no conocido por el usuario, bajo el punto de vista de adherencia, debe ser ensayado previamente o bien consultar a nuestro Departamento Técnico.

Técnica de trabajo:

Cortar el extremo del obturador del cartucho, roscar la cánula y cortar ésta a bisel a la sección deseada e introducir el conjunto en la pistola aplicadora. Rellenar con ORBASIL N-22 la junta convenientemente tratada. Para un mejor acabado, proteger los bordes de la junta con cinta adhesiva y alisar con una espátula, retirando la cinta antes de que el sellador forme piel.

Rendimiento:

La fórmula siguiente es una guía aproximada para calcular el rendimiento previsto para un cartucho standard de ORBASIL N-22:

$$L = \frac{300}{A \times P}$$

donde:
L= Longitud de sellado en metros obtenidos por cartucho.
A= Ancho de la junta en mm.
P= Profundidad de la junta en mm.

Tratamiento posterior :

ORBASIL N-22, no permite ser pintado ni barnizado.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS:

ORBASIL N-22 no curado

Aspecto:	Pasta cremosa homogénea.	
Descuelgue (NF P 8550 °1):	Mm.	0
Tack free (ASTM C-679-71):	Minutos	15
Formación piel (BS 5889 AP.A):	Minutos	20 – 30
Velocidad de curado a 23ºC y 55% H.R.:	Mm/día	1-2
Punto de destello (DIN 51794):	ºC	430
Temperatura de aplicación:	ºC	+5 a +50

ORBASIL N-22, curado
(4 semanas a 23ºC y 55% H.R.)

Aspecto:	Similar al caucho	
Dureza Shore A (DIN 53505):		18
Recuperación elástica (NF P85506):	%	90
Módulo elástico 100% (DIN 53504):	MPa.	0,35
(NF P 85507):	MPa.	0,30
Resistencia a tracción (DIN 53504):	Mpa.	1,2
(NF P 85507):	Mpa.	0,50
Elongación a rotura (DIN 53504):	%	450
(NF P 85507):	%	300
Resistencia a temperatura en servicio:	ºC	-50 a + 150

Resistencias Químicas:

Agua, agua jabonosa, agua salina:	Excelente
Ácidos y álcalis inorgánicos diluidos:	Muy buena
Aceites y grasas minerales:	Muy Buena
Petróleo, fuel, hidrocarburos:	Muy Buena
Otros productos:	Consultar

ALMACENAMIENTO:

Guárdese en lugar fresco y seco.
Duración: 12 meses

PRESENTACIÓN:

En cartuchos de plástico de 300 cc. de capacidad aprox.
Cajas conteniendo 24 cartuchos.

COLORES:

traslúcido

LIMPIEZA:

El producto fresco, se elimina con un disolvente orgánico. Una vez curado solo se elimina mecánicamente.

SEGURIDAD E HIGIENE:

Durante su curado ORBASIL N-22 emite metanol y etanol. Estos vapores no deben inhalarse durante largo tiempo o en altas concentraciones. Por tanto, la zona de trabajo deberá estar bien ventilada.

Debe evitarse, a causa de posibles irritaciones, todo contacto del producto fresco con los ojos o mucosas. Si esto ocurriese deberán lavarse con agua abundante y, en caso necesario, acudir al médico. El caucho obtenido al curar puede manejarse sin ningún riesgo.

Las imprimaciones utilizadas con ORBASIL N-22, contienen disolventes inflamables a temperatura ambiente. No se debe fumar ni utilizar llama desprotegida cerca de la zona de trabajo. En caso de salpicaduras en los ojos deben lavarse con abundante agua y, en caso necesario, acudir al médico.

Usar guantes y, en caso de manchas, lavarse con un detergente industrial cuando el producto está aún fresco.
NO DEBEN LAVARSE LAS MANOS CON DISOLVENTES.

Para más información solicite hoja de seguridad del producto.

NOTA:
Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta Ficha Técnica podrá ser actualizada sin previo aviso. (Solicite su actualización en caso necesario.)