The Chemical Company

Sistema MASTERTOP 1710 Polykit

HSPF.1.11-Edición: 26/03/2007

Recubrimiento para pavimentos industriales

- Recubrimiento de bajo espesor.
- Pintura epoxi con resina coloreada en base acuosa y áridos naturales.
- Comportamiento al fuego según EN 13501-1:2002: **A2**$_{FL}$ **S1**

Campo de aplicación:

- Pintura sobre soportes de hormigón húmedos o recientemente hormigonados.

Función	Producto	Aplicación	Consumo aprox.
Base de aplicación	Hormigón: Edad >4 días. Humedad <10%. R. superf. >1,5 N/mm^2. Temp. >10ºC. Descontaminado, limpio. Poro abierto.		
1ª capa	**MASTERTOP A7+B7+X1+F1we+Agua** (2,3+3,6+0,6+2,0+2,5 kg) Resina epoxi en base acuosa, bicomponente, sin disolventes ni cargas.	Rodillo	0,4-0,6 kg/m²
Opcional Para obtener acabados antideslizantes	Espolvoreo entre la 1ª y 2ª capa Arena silícea seca tipo **MASTERTOP F5** humedad máxima 0,2% y una granulometría entre 0,4 - 1,0 mm. Se pueden utilizar áridos de granulometría inferior para acabados más suaves.	Manual Barrido de árido suelto Lijado suave y aspirado	Espolvoreo a saturación 2,0 - 3,0 kg/m^2
2ª capa	**MASTERTOP A7+B7+X1+F1we+Agua** (2,3+3,6+0,6+2,0+2,5 kg) Resina epoxi en base acuosa, bicomponente, sin disolventes ni cargas.	Rodillo	0,4-0,6 kg/m²
Espesor del sistema	Aproximadamente 1,0 mm. Para obtener mayores espesores aplicar sucesivas capas base y espolvoreos.		
Notas	*Dependiendo de las características del soporte y las temperaturas se pueden modificar los consumos de material recomendados.*		

BASF Construction Chemicals España, S.L.
Basters, 15
08184 PALAU-SOLITÀ i PLEGAMANS (Barcelona)
Telf.: 93 862 00 00 - Fax 93 862 00 20
Internet: http://www.basf-cc.es