



# Sikacrete®-08 SCC

## Sikacrete®-08 SCC

Tamaño de árido: 0 a 8 mm

Para hormigones con espesor de 25 a 100 mm



### Modo de aplicación:

#### ¡Sikacrete® -08 SCC no necesita más aditivos!

- Vacíe el saco en la hormigonera o envase adecuado
- Homogenice el producto seco durante unos segundos
- Añada agua gradualmente hasta conseguir a consistencia deseada (2,5-2,9 litros/saco) seguir amasando durante 2-3 minutos



### Proporciones de la mezcla:

#### Sikacrete®-08 SCC

B 35/25

Sacos de 25 kg + 2,5-2,9 litros de agua



**Consumo:** 25 kg de mezcla seca = aprox. 13 litros de hormigón

**Tiempo de manejabilidad:** aprox. 30 minutos después de amasado (+20° C)

**Temperatura de aplicación:** entre +5° C y +30° C

**Curado:** Proteger del viento, sol, heladas, utilizando los medios habituales de curado (cubrir con arpilleras, laminas de polietileno o productos de curado)

**Almacenamiento:** En su envase original, en lugar seco y fresco, protegido de las heladas

#### Resistencia a compresión después de 28 días (20°C) > 30 N/mm²

1 día	> 8 N/mm²
7 días	> 25 N/mm²
28 días	> 30 N/mm²

Sello del distribuidor

Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento dado, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika. La información se aplica únicamente a la (s) aplicación (es) y al (los) producto (s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los soportes, etc., o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de Sika previamente a la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de ensayar los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de la Hoja de Datos del Producto concernido, copias de la cual se mandará a quién las solicite.

#### OFICINAS CENTRALES Y FABRICA

Madrid 28108 - Alcobendas  
P. I. ALCOBENDAS  
Carretera de Fuencarral,72  
Tel.: 916 57 23 75  
Fax:916 62 19 38

#### OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGISTICO

Madrid 28108 - Alcobendas  
P. I. ALCOBENDAS  
C/ Aragoneses,17  
Tel.:916 57 23 75  
Fax:916 62 19 38

Pedidos - Tels.: 914 84 10 01/02  
Fax: 916 61 03 61  
Atención al Cliente  
Tels.: 91 484 10 08/09  
Asesoramiento Técnico  
Tel.: 916 57 23 83  
Asesoramiento Personalizado  
Tel.: 902 105 107

#### DELEGACIONES

Madrid 28108 - Alcobendas  
P. I. ALCOBENDAS  
C/ Aragoneses, 17  
Tel.: 914 84 10 06  
Fax: 916 62 02 74

Barcelona 08907  
L'Hospitalet de Llobregat  
Travesía Industrial,13  
Tel.: 932 61 85 60  
Fax: 932 63 52 14  
Dpto. técnico: 932 61 85 75

Vizcaya 48150 - Sondika  
P. I. IZARZA  
Txori-Erri, 46. Pab. 3º D  
Tel.: 944 71 10 32  
Fax: 944 71 11 66

Valencia 46930 - Quart de Poblet  
P. I. VALENCIA 2000  
Ctra. N.III, Km 347 C/ Este 2 C  
Tel.: 961 53 41 77  
Fax: 961 52 16 37  
Dpto. técnico: 961 53 79 79

Málaga 29004  
P. I. GUADALHORCE  
Salazar Chapela, 16  
Cjto. Promisa - Nave 25  
Tel.: 952 24 38 60  
Fax: 952 23 74 58

Sevilla 41016  
P. I. DE LA CHAPARRILLA, Parcela 48  
Tel. 954 47 52 00  
Fax: 954 44 05 30  
Dpto. técnico: 954 47 52 01

Valladolid 47008  
P. I. ARGALES  
C/ Metal, 9  
Tel.: 983 45 62 48  
Fax: 983 22 18 61

Las Palmas 35011  
Dr. Apolinario Macías, 35  
(Tecnicanarias)  
Tel. 928 25 76 09  
Fax: 928 25 05 88

Pontevedra 36207 - Vigo  
Avda. de la Marina Española, 6  
Tel.: 986 37 12 27  
Fax: 986 27 20 56



www.sika.es

info@es.sika.com


FT939 / Marzo 2006 / Graficas Onuche



# Sikacrete®-08 SCC

## ¡El hormigón autocompactable en sacos que ahorra tiempo y dinero!





La alta tecnología hasta ahora exclusiva en las grandes obras del mundo... Hoy puede estar en tu casa, en tu jardín, en pequeñas obras donde se requieran pequeños trabajos con hormigón...



... Usted puede utilizar hormigón autocompactable rápida, simple y profesionalmente!

**Olvídense de mezclar** cemento, árido, grava y aditivos

**Hormigón que no necesita vibración** y que además consigue:

- Hormigón de alta calidad
- Alta reducción de agua
- Coste efectivo
- Buenos acabados superficiales




**¡Especialmente indicado para trabajos en superficies horizontales!**


**Sikacrete®-08 SCC** para:



Pavimentos y patios




Bases y soportes




Reparaciones de hormigón



Paredes



Jardineras



Fijaciones / Rellenos

## ¡El hormigón autocompactable en sacos que ahorra tiempo y dinero!




- Se presenta en sacos de 25 kg, fáciles de transportar

- **Fácil de aplicar**




- No es necesario vibrarlo



- **Ahorro de tiempo y dinero**
- **Reduce las molestias del ruido y la vibración**

- Fácil de colocar incluso en zonas con gran densidad de armaduras




- **Ahorro de tiempo y dinero**

- Especialmente indicado para hormigones vistos



- **Buen acabado**



- Para creaciones de diseño



- **Sin defectos superficiales**

