

Sikagard® - 554

Cera de cavidades

Datos Técnicos

Base química	Cera e inhibidores de la corrosión
Color (CSQP ¹⁾ 001-1)	Blanco
Densidad	0,85 Kg/l
Tixotropía	Muy buena

¹⁾ CSQP =Corporate Sika Quality Standards Procedures ²⁾ 23°C/ 50% h.r.

Descripción

El Sikagard 554[®] es un revestimiento hidrófobo anticorrosivo para relleno de cavidades a base de cera e inhibidores de la corrosión. Adecuado también como protección de los compartimentos del motor.

Después del secado el Sikagard 554[®] forma una película impermeable resistente a los agentes agresivos y asegura una excelente protección contra la corrosión.

Método de aplicación

Sikagard 554[®] debe aplicarse sobre superficies limpias, secas y exentas de grasa y polvo.

El producto se puede aplicar con las pistolas de relleno de cavidades convencionales. La presión de aire debe estar comprendida entre 3 y 5 Bares.

Agitar el envase antes de su utilización.

Almacenamiento

El Sikagard 554[®], almacenado en ambiente seco y a una temperatura por debajo de 20°C tiene una vida útil de 24 meses en su envase original sin abrir.

Tipos de envase

Sikagard 554[®] está disponible en envases normalizados de 1 litro, en cajas de 12 unidades.

Limpieza

Para la limpieza posterior, o de herramientas, se recomienda utilizar el Sika[®] Remover 208. Este producto no se debe utilizar para la limpieza previa del sustrato

Precauciones

- Producto fácilmente inflamable, mantener lejos de fuentes de ignición y no fumar cerca
- NO RESPIRAR EL PRODUCTO
- Utilizar en lugares bien ventilados
- Conservar fuera del alcance de los niños
- Este producto debe ser desechado en plantas especiales al efecto. Atenerse a la legislación propia de cada comunidad

Importante

Para información y recomendaciones sobre la correcta manipulación, almacenamiento y eliminación de residuos de los productos químicos, los usuarios deben referirse a la actual hoja de seguridad que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad.

Nota

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Producto local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página "www.sika.es".

