

Sikagard® - 566

Antigravilla

Datos Técnicos

Base química	Cera e inhibidores de la corrosión
Color (CSQP ¹⁾ 001-1)	Negro
Tiempo de secado	20-30 min. A 20°C
Velocidad de curado	2mm/6horas
Contenido en sólidos	57%
Tixotropía	Muy buena

¹⁾ CSQP =Corporate Sika Quality Standards Procedures ²⁾ 23°C/ 50% h.r.

Descripción

El Sikagard 566® es un revestimiento antigravilla monocomponente de rápido curado que actúa como insonorizante.

De caucho sintético imita perfectamente el acabado original de fábrica.

Su elevada tixotropía y su contenido en sólidos, le hace apto para su utilización en vehículos delicados tales como los autobuses.

Paintable pasados 20 minutos desde su aplicación con las pinturas normalmente utilizadas en el automóvil. No se hace visible a través de la pintura incluso combinado con los colores particularmente sensibles a este problema.

Estas características se mantienen incluso cuando se pinta mojado sobre mojado.

Puede ser usado directamente sobre superficies zincadas.

Áreas de aplicación

Perfecto para aquellas reparaciones en las que sea necesario un antigravilla de elevada resistencia a la abrasión y la corrosión, cuando el pintado tenga que hacerse en un breve periodo de tiempo, consiguiendo reproducir el acabado original de fábrica.

Método de aplicación

La superficie de aplicación debe estar limpia y libre de grasa. En caso de superficies zincadas utilizar un agente de limpieza químico y sólo si es necesario una fina capa de imprimación para zincados. Cuando el sustrato este seco agitar concienzudamente el producto y montar la pistola.

Utilizar una presión de 4 o 5 bares a una distancia de 15-25 cm de la zona a aplicar.

Dejar secar durante 20-30 minutos antes de aplicar ninguna pintura.

Almacenamiento

El Sikagard 566® almacenado en ambiente seco y a una temperatura por debajo de 20°C tiene una vida útil de 12 meses en su envase original sin abrir.

Tipos de envase

Sikagard 566® está disponible en envases normalizados de 1 litro, y spray de 400cc.

Limpieza

Para la limpieza posterior, o de herramientas, se recomienda utilizar el Sika® Remover 208. Este producto no se debe utilizar para la limpieza previa del sustrato

Precauciones

- Producto inflamable, mantener lejos de fuentes de ignición y no fumar cerca

- NO RESPIRAR EL PRODUCTO

- Utilizar en lugares bien ventilados

- Conservar fuera del alcance de los niños

- Este producto debe ser desechado en plantas especiales al efecto. Atenerse a la legislación propia de cada comunidad

Importante

Para información y recomendaciones sobre la correcta manipulación, almacenamiento y eliminación de residuos de los productos químicos, los usuarios deben referirse a la actual hoja de seguridad que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad.

Industry



Nota

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Producto local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página "www.sika.es".



Más información disponible en:
www.sika-industry.com
www.sika.es

Sika S.A
Ctra. de Fuencarral 72
28108 Alcobendas Madrid
Tel. +34 91 662 18 18
Fax +34 91 661 69 80

