BOLETIN TECNICO
Refer.5034
Rev. 10/2004

PEGAMAX MONTAJE

ADHESIVO DE MONTAJE EN BASE NEOPRENO

❒ CARACTERISTICAS:

PEGAMAX MONTAJE es una masilla adhesiva en base neopreno especialmente formulada para fijar, de forma fácil y rápida todo tipo de materiales sobre diferentes soportes. Es una masilla con gran poder de relleno y resistencia.

❒ VENTAJAS:

- Masilla adhesiva muy resistente de secado rápido.
- Gran resistencia al desgarro una vez seca: 60 kg/cm2.
- Gran capacidad de relleno. Permite nivelar las desigualdades del soporte inferiores a 5 mm.
- Adhiere sobre gran cantidad de materiales.
- Buena resistencia al calor: 80º C
- Buen comportamiento ante la humedad: utilizable en baños y cocinas.

❒ APLICACIONES:

Especialmente recomendado para la fijación sobre madera, conglomerado, hormigón, ladrillo, yeso y metal de:

- Travesaños.
- Estantes.
- Listones.
- Mueble-kit.
- Rodapiés.
- Azulejos.
- Molduras.
- Letras de plástico.
- Enchufes, etc.

❒ CONSERVACIÓN:

En condiciones normales de temperatura (5º C y 35º C) el tiempo de vida en el envase original sin abrir es de 1 año desde la fecha de fabricación.

❒ MODO DE EMPLEO:

Los soportes deben estar secos y limpios de polvo y grasa. Si el soporte está pintado verificar que la pintura esté bien adherida, sino quitarla. Aplicar el Producto por puntos o en tiras. Juntar las piezas a unir ejerciendo una ligera presión y despegar las 2 superficies. Esperar entre 3 y 5 minutos y volver a unir definitivamente las piezas golpeando firmemente mediante un martillo de goma o similar. No aplicar a temperaturas inferiores a 5º C. La máxima resistencia se alcanza a las 72 horas de su aplicación.

❒ PRESENTACIONES:

Se presenta en:

- cartucho de 300 ml.

❒ CARACTERISTICAS TÉCNICAS

CARACTERISTICAS	METODO	ESPECIFICACIÓN
Aspecto	K30093	Pasta Beige
Velocidad extrusión	K30033 20boquilla 2mm	50
Descuelgue	ASTM D-2202	0,1 – 0,3
Masa específica	ASTM D- 1475	1
Resistencia cizalla	ASTM D-1002	
MPa 1 día		0,6
MPa 7 días		3,0

❒ RECOMENDACIONES:

- No utilizar sobre poliestireno expandido ni polietileno.
- No aplicar con tiempo frió ni húmedo.
- Rendimiento: 30 g/metro lineal para un cordón de 5 mm de diámetro.

Fabricado en la UE
Los informes técnicos y recomendaciones de uso que se dan en el momento de la venta de la mercancía lo son a título indicativo y no suponen compromiso alguno por nuestra parte, debiendo comprobar los clientes bajo su responsabilidad la adaptación de los productos al uso. Garantizamos la conformidad de nuestros productos con nuestras especificaciones. En caso de reclamación por defecto de calidad del producto fabricado, Krafft responderá como máximo por el importe de la mercancía suministrada.

KRAFFT, S.L. (Unipersonal)
Apartado, 14
Carretera de Urnieta, s/n
20140 – ANDOAIN (Guipúzcoa)- España
Teléfono 943 410 400 / Fax 943 410 440
E-mail : krafft@krafft.es
Pág. Web : www.krafft.es
DELEGACIONES :
MADRID – BARCELONA – VALENCIA – SEVILLA – BILBAO
ZARAGOZA – GIJON – VIGO – LAS PALMAS DE G. CANARIA