BOLETIN TECNICO Refer.6310 Rev. 04/2007	SILIBAT NEUTRA

DEFINICION

Silicona neutra de bajo módulo, monocomponente para sellado en cualquier tipo de material de construcción e industria. Se caracteriza por mantenerse flexible, ofreciendo una estanqueidad y adherencia excelentes.

VENTAJAS

- Permanentemente flexible
- Asegura una excelente adhesión sobre materiales porosos y no porosos.
- Produce una total estanqueidad en las juntas.
- Resiste al agua, a los rayos U.V.

APLICACIONES

SILIBAT NEUTRA está especialmente indicada para la mayoría de los materiales porosos y no porosos utilizados en la construcción e industria: aluminio anonadizo, vidrio, PVC, aceros, cemento, hormigón, etc.

MODO DE EMPLEO

Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de grasas y aceites. En general, no requiere imprimación previa. Aplicar entre +5ºC y +45ºC. No adquiere su máxima adhesión hasta transcurridas 24 h.

CADUCIDAD

Un año en lugar seco y a T< 25ºC

PRESENTACIÓN

El producto se presenta en cartuchos de 300 ml, en color Blanco y Translúcido.

CARACTERISTICAS TECNICAS	METODOS	ESPECIFICACION		
		MIN.	TIPICA	MAX.
PRODUCTO:				
- Aspecto			Pasta tixotrópica	
- Sistemas de reacción			Neutro-oxima (No produce olor)	
- Resistencia a la temperatura			-50ºC a +150ºC	
- Resistencia a la temperatura en contínuo			-30ºC a +120ºC	
- Temperatura de aplicación …			+5ºC a +45ºC	
- Velocidad de extrusión (s/20 g)	K 30033 20 g. Boquilla 2 mm.2,75 bar	100	200	600
- Descuelgue (mm. a 20ºC)	UNE 27390 / P20			3
- Tiempo de formación de piel (min)	K30027		20	
- Masa específica (g.cm^3)	ASTM-D-1475		0,98	
- Velocidad de curado (mm) :				
1 día			2	
2 días			4	
PRODUCTO CURADO (7 días, 23ºC, 50% H.R.):				
- Dureza (Shore A)	ISO 868	11	15	
- Resistencia a tracción (MPa)	ISO 37		1,0	
- Módulo a 100% alargamiento (MPa).....	ISO 37		0,35	
- Alargamiento a rotura, %	ISO 37		450	

Fabricado en la UE

Los informes técnicos y recomendaciones de uso que se dan en el momento de la venta de la mercancia lo son a título indicativo y no suponen compromiso alguno por nuestra parte, debiendo comprobar los clientes bajo su responsabilidad la adaptación de los productos al uso. Garantizamos la conformidad de nuestros productos con nuestras especificaciones. En caso de reclamación por defecto de calidad del producto fabricado, Krafft responderá como máximo por el importe de la mercancia suministrada.

KRAFFT, SL
Carretera de Urnieta, s/n – Apartado, 14
20140 – ANDOAIN (Guipúzcoa)
Teléfono 943 410 400 / Fax 943 410 440
E-mail : krafft@krafft.es
Pág. Web : www.krafft.es
DELEGACIONES :
MADRID – BARCELONA – VALENCIA – SEVILLA
ZARAGOZA – VIGO – LAS PALMAS DE G. CANARIA