

# SILKRAF ALCOXI



## DEFINICION

Sellador de silicona neutra de bajo módulo formulado bajo la tecnología alcoxi. Asegura una total estanqueidad de las juntas en obra, así como una excelente adhesión sobre la mayoría de los materiales utilizados en la construcción. Sin problemas toxicológicos.

## CLASIFICACION SEGÚN NORMAS INTERNACIONALES

ISO 11600 .....: F25LM y G25LM

## APLICACIONES

SILKRAF ALCOXI está indicado para el sellado de alta calidad de juntas de dilatación en construcción, acristalamiento y sellado de todo tipo de carpintería a obra: aluminio lacado, PVC, metal, madera, etc. Sellados en general de altas exigencias, tanto en materiales porosos, como no porosos.

## CADUCIDAD

Un año en lugar seco y a T< 25° C

## VENTAJAS

- Asegura una excelente adhesión sobre materiales porosos y no porosos.

## MODO DE EMPLEO

Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de grasas y aceites. En general, no requiere imprimación previa. Aplicar entre +5°C y +45°C. No adquiere su máxima adhesión hasta transcurridas 24 h.

## PRESENTACION

El producto se presenta en cartuchos de 300 ml. en color Translúcido y Blanco.

CARACTERISTICAS TECNICAS	METODOS	ESPECIFICACION		
		MIN.	TIPICA	MAX.
<b>PRODUCTO:</b> - Aspecto ..... - Resistencia a la temperatura ..... - Resistencia a la temperatura en continuo ..... - Temperatura de aplicación..... - Velocidad de extrusión (s/20 g) ..... - Descuelgue ( mm. a 20°C) ..... - Tiempo de formación de piel (min) ..... - Masa específica (g.cm <sup>3</sup> ) ..... - Velocidad de curado (mm) : 1 día ..... 2 días .....	K 30033 20 g. Boquilla 2 mm.2,75 bar UNE 27390 / P20 K30027 ASTM-D-1475	100	Pasta tixotrópica -50°C a +200°C -30°C a +120°C +5°C a +45°C 250	500 3
<b>PRODUCTO CURADO (7 días, 23°C, 50% H.R.):</b> - Dureza (Shore A) ..... - Resistencia a tracción (MPa) ..... - Módulo a 100% alargamiento (MPa)..... - Alargamiento a rotura, % .....				

Fabricado en la UE  
Los informes técnicos y recomendaciones de uso que se dan en el momento de la venta de la mercancía lo son a título indicativo y no suponen compromiso alguno por nuestra parte, debiendo comprobar los clientes bajo su responsabilidad la adaptación de los productos al uso. Garantizamos la conformidad de nuestros productos con nuestras especificaciones. En caso de reclamación por defecto de calidad del producto fabricado, Krafft responderá como máximo por el importe de la mercancía suministrada.

