



## □ DEFINICIÓN:

Sellante de silicona de Bajo Módulo y Base acetoxi, monocomponente con fungicidas incorporados que vulcaniza rápidamente a temperatura ambiente. Formación de piel en 15 minutos.

## □ APLICACIONES:

SILKRAF ALTO RENDIMIENTO está particularmente recomendado para el acristalamiento y en general para el sellado de superficies no porosas: vidrio, aluminio, metales... (en aquellos lugares donde no afecta el ácido acético que desprende durante su vulcanizado).

COMPATIBLE totalmente con los sellantes de silicona de idéntica Base (ACETOXI-ACETOXI) y prestaciones. En caso de duda respecto a la Base, es conveniente realizar un ensayo previo.

## □ PRECAUCIONES:

SILKRAF ALTO RENDIMIENTO sin vulcanizar irrita los ojos. En caso de contacto, aclarar con abundante agua y consultar a un oftalmólogo.

Durante el vulcanizado trabajar en lugares ventilados.

Evitar el contacto repetitivo con la piel.

Conservar fuera del alcance de los niños.

## □ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

### ▪ PRODUCTO FRESCO

CARACTERÍSTICAS	METODOS	ESPECIFICACIÓN		
		MIN	TÍPICA	MAX
Aspecto			Pasta tixotrópica	
Velocidad extrusión (s)	K 30033 20g. Boquilla 2 mm. 2,75 bar.	10	40	80
Descuelgue	ASTM D-2202		0	0,2
Tiempo formación de piel (min.)	K30027		20	
Masa específica (g/cc)	ASTM D 1475		0,96	

### ▪ PRODUCTO CURADO

CARACTERÍSTICAS	METODOS	ESPECIFICACIÓN		
		MIN	TÍPICA	MAX
Dureza (Shore A)	ASTM D -2240		14	
Resistencia a tracción (MPa)	ASTM D 412 / C		1,3	
Módulo a 100% alargamiento (MPa)	ASTM D 412 / C		0,22	
Alargamiento a rotura (%)	ASTM D 412 / C		700	

Fabricado en la UE

Los informes técnicos y recomendaciones de uso que se dan en el momento de la venta de la mercancía lo son a título indicativo y no suponen compromiso alguno por nuestra parte, debiendo comprobar los clientes bajo su responsabilidad la adaptación de los productos al uso. Garantizamos la conformidad de nuestros productos con nuestras especificaciones. En caso de reclamación por defecto de calidad del producto fabricado, Krafft responderá como máximo por el importe de la mercancía suministrada.

KRAFFT, SL  
Carretera de Urnieta, s/n - Apartado, 14  
20140 - ANDOAIN (Guipúzcoa)  
Teléfono 943 410 400 / Fax 943 410 440  
E-mail : krafft@krafft.es  
Pág. Web : www.krafft.es

DELEGACIONES :  
MADRID - BARCELONA - VALENCIA - SEVILLA  
ZARAGOZA - VIGO - LAS PALMAS DE G. CANARIA

