



## DEFINICION

Sellante de silicona acetoxi de Bajo Módulo, monocomponente de altísima calidad que vulcaniza al tacto en 15 minutos, a temperatura ambiente.

## CLASIFICACION SEGÚN NORMAS INTERNACIONALES

Certificado AENOR .....: 047/000249  
UNE 53622 .....: Tipo A1  
NF P85102 .....: Tipo 1 Clase B Cat 1  
BS 5889 .....: Tipo A  
ISO 11600 .....: G25LM

## APLICACIONES

SILKRAF PURO está indicado para el sellado en superficies no porosas ( vidrio, cerámica, azulejos, poliéster, bakelita, aluminio lacado, anodizado, acero inoxidable) especialmente en la industria del acristalamiento y del sellado sobre superficies no atacadas por el ácido acético que se desperdena en el proceso de curado.

COMPATIBLE totalmente con los sellantes de silicona de idéntica base (Acetoxi – Acetoxi ) y prestaciones. En caso de duda respecto a la Base, es conveniente realizar un ensayo previo.

## VENTAJAS

Permanentemente flexible  
Asegura una excelente adhesión.  
Produce una total estanqueidad en las juntas.  
Resiste al agua, a los rayos U.V., a la humedad, a cambios de temperatura y vibraciones.  
Excelente resistencia al envejecimiento.  
Mantiene las propiedades mecánicas de acuerdo con los ensayos realizados S/ ASTM de envejecimiento acelerado.  
Colores: Blanco, Transparente.

## MODO DE EMPLEO

Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de grasas y aceites. En general, no requiere imprimación previa. Aplicar entre +5°C y +45°C. No adquiere su máxima adhesión hasta transcurridas las 24 h.

## CADUCIDAD

18 Meses en lugar seco y a T < 25°C

## PRECAUCIONES

Silkraf Puro sin vulcanizar irrita los ojos. En caso de contacto, aclarar con abundante agua y consultar con un oftalmólogo. Evitar el contacto repetitivo con la piel. Usar en lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños.

CARACTERISTICAS TECNICAS	METODOS	ESPECIFICACION		
		MIN.	TIPICA	MAX.
<b>PRODUCTO:</b> - Aspecto ..... - Sistemas de reacción ..... - Resistencia a la temperatura ..... - Resistencia a la temperatura en continuo ..... - Temperatura de aplicación (1) ..... - Velocidad de extrusión (s/20 g) ..... - Descuelgue ( mm. a 20°C) ..... - Tiempo de formación de piel (min) ..... - Masa específica (g.cm <sup>3</sup> ) ..... - Velocidad de curado (mm) : 1 día ..... 2 días .....	 K30093 K30093  K 30033 20 g. Boquilla 2 mm.2,75bar ASTM D-2202 K30027 ASTM-D-1475	    100	 Pasta tixotrópica ACETOXI -50°C a +150°C -30°C a +120°C +5°C a +45°C  150 0 20 1,01  3 5	        200 0,2       0,3
<b>PRODUCTO CURADO (7 días, 23°C, 50% H.R.):</b> - Dureza (Shore A) ..... - Resistencia a tracción (MPa) ..... - Módulo a 100% alargamiento (MPa)..... - Alargamiento a rotura, % ..... - Cambio de volumen, %	 ASTM-D-2240 ASTM-D-412/C ASTM-D-412/C ASTM-D-412/C ISO 10563	  0,1	 14 1,1 0,2 500 5,5	    0,3

**(1) A causa de condensaciones que pudieran aparecer y que afectarían a la adherencia, no se recomienda sellar sobre sustratos que tengan una temperatura < 5°C.**

