



IMPRIMACION PARA LA PREPARACION DE SUELOS INTERIORES

VENTAJAS

- Especialmente diseñado para la restauración y renovación.
- De fácil empleo.
- Sin olores.
- Limpio, se elimina inmediatamente con agua.
- Mejora considerablemente la adherencia de las pastas niveladoras sobre suelos antiguos o impermeables (antiguo gres, hormigones viejos).
- No inflamable.
- Bajo contenido en disolventes (< 5%)

RECOMENCACIONES

- Imprimación que mejora la adherencia antes de aplicar la pasta niveladora sobre suelos como el hormigón, solera de cemento, capas de asfalto, antiguas pastas niveladoras o antiguos adhesivos acrílicos.
- Imprimación de adherencia y tapa-poros sobre suelos absorbentes (soleras, hormigón).

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Dispersión de resinas sintéticas plastificadas.
- Tiempo de secado a 20°C: de 10 a 40 min. según la temperatura, absorción del suelo y la cantidad de producto aplicada.
- Rendimiento:
 - Hormigón absorbente: de 100 a 150 g/m².
 - Suelos impermeables: de 90 a 100 g/m².
 - Suelos de madera: 2 capas regulares y cruzadas de 100 g/m² cada una (ambas capas deben ser continuas).
 - Densidad: 1.08

SEGURIDAD

- Imprimación no inflamable, sin riesgo alguno para el usuario.
- No es nocivo.
- Punto de inflamación superior a los 55°C (campana cerrada ABEL – Norma NF M 07-011)

APLICACIÓN

Tipos de suelos tratados con PRIMROXOL:

- Hormigón absorbente
- Hormigón compactado impermeable.
- Hormigón prefabricado (por ej. escaleras prefabricadas de hormigón)
- Capa asfáltica
- Pasta niveladora
- Antigua cerámica
- Colas viejas.

Preparación de los suelos:

Los suelos deben estar limpios, sanos, secos, sólidos y exentos de polvo, grasas y pintura.

La humedad de los suelos en el momento de la aplicación debe ser inferior al 3%.

Modo de aplicación:

El PRIMROXOL se aplica en una capa fina, regular y continua por medio de un rodillo de espuma, una regleta o un rodillo.

Secado:

(En condiciones normales de utilización.
Temperatura ambiente de 20°C. Humedad del aire 60%).

- 10 min. sobre suelo muy absorbente.
- 30 min. sobre suelo poco absorbente.

Periodo de tiempo máximo entre la aplicación del PRIMROXOL y la de la pasta niveladora: de 6 a 12 horas (un tiempo mas prolongado haria depositarse polvo sobre la capa de PRIMROXOL, lo que anularía su efecto).

PRESENTACIÓN

- Bidón de 20 kg. – Palet de 24 x 20.

Fabricado en la UE

Los informes técnicos y recomendaciones de uso que se dan en el momento de la venta de la mercancía lo son a título indicativo y no suponen compromiso alguno por nuestra parte, debiendo comprobar los clientes bajo su responsabilidad la adaptación de los productos al uso. Garantizamos la conformidad de nuestros productos con nuestras especificaciones. En caso de reclamación por defecto de calidad del producto fabricado, Krafft responderá como máximo por el importe de la mercancía suministrada.

KRAFFT, S.L. (Unipersonal)
Apartado, 14
Ctra. de Urmeta, s/n
20140 – ANDOAIN (Guipúzcoa) - España
Teléfono 943 410 400 / Fax 943 410 472
E-mail : krafft@krafft.es
Pág. Web : www.krafft.es

DELEGACIONES :
MADRID – BARCELONA – VALENCIA – SEVILLA –
ZARAGOZA – VIGO – LAS PALMAS DE G. CANARIA



□ **ALMACENAMIENTO**

- Máximo de 1 año en su envase original, sin abrir y almacenado entre +5°C y +30°C.
- Le afecta la congelación.
- Reversible a la congelación (hasta -5°C)

□ **OBSERVACIONES**

- Limpieza de manchas y de utensilios:
 - Manchas frescas: con agua
 - Manchas secas: con disolvente clorado tipo tricloroetileno.

Fabricado en la UE

Los informes técnicos y recomendaciones de uso que se dan en el momento de la venta de la mercancía lo son a título indicativo y no suponen compromiso alguno por nuestra parte, debiendo comprobar los clientes bajo su responsabilidad la adaptación de los productos al uso. Garantizamos la conformidad de nuestros productos con nuestras especificaciones. En caso de reclamación por defecto de calidad del producto fabricado, Krafft responderá como máximo por el importe de la mercancía suministrada.

KRAFFT, S.L. (Unipersonal)
Apartado, 14
Ctra. de Urnieta, s/n
20140 – ANDOAIN (Guipúzcoa) - España
Teléfono 943 410 400 / Fax 943 410 472
E-mail : krafft@krafft.es
Pág. Web : www.krafft.es

DELEGACIONES :
MADRID – BARCELONA – VALENCIA – SEVILLA –
ZARAGOZA – VIGO – LAS PALMAS DE G. CANARIA

