PINTURAS

ESPECIALES

Pinturas Flexibles s.l.

Fabricación de impermeabilizantes y aditivos para la construcción

FICHA TÉCNICA

FLEX-TERM

AISLANTE TÉRMICO, RECUBRIMIENTO PORCELÁNICO

CARACTERÍSTICAS Y USO RECOMENDADO

FLEX-TERM es una dispersión acrílica con incorporación de microburbujas cerámicas de baja densidad, que confieren al producto propiedades de conductividad eléctrica y térmica bajas.
Las propiedades más importantes que proporciona **FLEX-TERM** son:

- Impermeabilizante: la membrana que se forma al secar el producto impide el paso del agua.
- Aislante térmico y acústico: se consigue un ahorro energético de calefacción y de aire acondicionado, y una reducción de los ruidos.

Este producto está especialmente diseñado para impermeabilizar y aislar térmicamente en interiores y exteriores. Reducción notable de ruidos en paredes.
Los pilares y cantos de forjado son zonas propensas a crear puentes térmicos produciendo condensaciones y pérdidas de calor. **FLEX-TERM** rompe el puente térmico entre cantos de forjados y evita condensaciones interiores.
Modo de empleo: El soporte deberá estar perfectamente sano, limpio y exento de polvo. El producto se puede aplicar con brocha o rodillo. Se deberán aplicar de 4 a 5 capas de producto para realizar una buena impermeabilización. Hay que dejar secar la capa antes de aplicar la siguiente. Para superficies poco porosas se recomienda aplicar la primera capa diluida con un 20 – 25% de agua.

PRESENTACIÓN

FLEX-TERM se presenta en su único color, BLANCO, en envases de 5 y 25 Kg.

CONSERVACIÓN

FLEX-TERM se conserva durante 12 meses en su embalaje de origen, perfectamente cerrado. Resguardar de las heladas y temperaturas superiores a 30ºC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad:	1.40 - 1.45 g/cc
Viscosidad:	5.000 - 6.000 cps (R6, 60 r.p.m.)
pH:	8.20 - 8.70
Materia Seca:	64 - 66 %

OBSERVACIONES:

Útiles de aplicación:	Brocha, rodillo, pistola Airlées.
Intervalo de repintado:	Mínimo: 6 horas / Máximo: no tiene.
Limpieza de equipos:	Agua.

RENDIMIENTO TEÓRICO

Dependiendo de la porosidad del soporte se recomienda aplicar un mínimo de 250 gramos por m^2 y por capa.

Estas indicaciones y datos técnicos están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales.
En otras condiciones de puesta en obra (en la que no tengamos ninguna participación), los valores especificados pueden sufrir ciertas variaciones.

PINTURAS FLEXIBLES, S.L. Aptdo. 72 cp. 08540 CENTELLES (BARCELONA) Telf. 93.881.35.20 Fax. 93.881.37.11

LOP-ACRIL-EC

PINTURA PLÁSTICA INTERIOR ECONÓMICA

CARACTERÍSTICAS Y USO RECOMENDADO

LOP-ACRIL-EC es una pintura plástica económica de buena cubrición y blancura. Está formulada a base de un ligante acrílico de elevado poder aglutinante.
Es una pintura adecuada para la decoración de interiores en obras, en las cuales la relación precio-calidad está muy ajustada.

PRESENTACIÓN

LOP-ACRIL-EC se presenta en su único color: BLANCO en envases de 30 Kg.

CONSERVACIÓN

LOP-ACRIL-EC se conserva durante un año en su embalaje de origen, perfectamente cerrado y preservado de las heladas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DENSIDAD	1.70 - 1.80 g/cc a 25 ºC.
VISCOSIDAD	6.000 - 7.000 cps
DILUYENTE	Agua
pH	7.0 - 8.0 a 25 ºC

OBSERVACIONES

Útiles de aplicación:	Brocha, rodillo, pistola aerográfica o Airlées.
Intervalo de repintado:	Mínimo: 8 horas / Máximo: No tiene.
Limpieza de equipos:	Agua.

RENDIMIENTO TEÓRICO

Dependiendo de la porosidad del soporte se puede calcular:

- Superficie lisa: de 4 a 6 m^2/Kg.
- Superficie porosa: de 2 a 4 m^2/Kg.

Estas indicaciones y datos técnicos están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales.
En otras condiciones de puesta en obra (en la que no tengamos ninguna participación), los valores especificados pueden sufrir ciertas variaciones.

PINTURAS FLEXIBLES, S.L. Aptdo. 72 cp. 08540 CENTELLES (BARCELONA) Telf. 93.881.35.20 Fax. 93.881.37.11

LOP-ACRIL-IE

PINTURA PLÁSTICA INTERIOR-EXTERIOR

CARACTERÍSTICAS Y USO RECOMENDADO

LOP-ACRIL-IE es una pintura plástica formulada a base de un ligante acrílico de gran dureza y resistencia. Es adecuada para el pintado de todo tipo de materiales de mampostería, yeso y mortero, tanto en el interior como en el exterior. Posee un gran poder de cubrición.
La pintura una vez aplicada y seca, es lavable y resiste el frote húmedo más de 6.000 dobles pasadas.
LOP-ACRIL-IE puede aplicarse directamente sobre fondos sanos, suficientemente secos.
También se puede aplicar sobre fondos porosos como hormigón celular, ladrillos porosos, etc.
Modo de empleo: Las anteriores pinturas que estén aplicadas sobre la superficie a tratar, deberán ser cepilladas para desempolvarlas y dejar las bases limpias, para conseguir una perfecta adherencia de la pintura sobre las superficies tratadas.
Remover el producto antes de usar. Se puede aplicar con brocha, rodillo de lana o Airlées. Si se aplica con pistola Airlées es conveniente diluir el producto con agua, y generalmente basta con una sola capa.
Para exteriores no aplicar **LOP-ACRIL-IE** a temperaturas inferiores a 5 ºC.

PRESENTACIÓN

LOP-ACRIL-IE se presenta en su único color: BLANCO, en envases de 25 Kg.

CONSERVACIÓN

LOP-ACRIL-IE se conserva durante un año en su embalaje de origen, perfectamente cerrado y preservado de las heladas. No exponer los envases a altas temperaturas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DENSIDAD	1.65 - 1.75 g/cc a 25 ºC
VISCOSIDAD	4.000 - 6.000 cps a 25ºC
pH	8.5 - 9.0
ACABADO	Mate

OBSERVACIONES

Útiles de aplicación:	Brocha, rodillo de lana, pistola aerográfica o Airlées.
Intervalo de repintado:	Mínimo: 8 horas / Máximo: No tiene.
Limpieza de equipos:	Agua.

RENDIMIENTO TEÓRICO

Dependiendo de la porosidad del soporte se puede calcular de 150 a 200 g/m^2 y capa. Es aconsejable aplicar 2 capas.

Estas indicaciones y datos técnicos están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales.
En otras condiciones de puesta en obra (en la que no tengamos ninguna participación), los valores especificados pueden sufrir ciertas variaciones.

PINTURAS FLEXIBLES, S.L. Aptdo. 72 cp. 08540 CENTELLES (BARCELONA) Telf. 93.881.35.20 Fax. 93.881.37.11

Pinturas Flexibles s.l.

Fabricación de impermeabilizantes y aditivos para la construcción

FICHA TÉCNICA

LOP-ACRIL-S

PINTURA ACRÍLICA SATINADA

CARACTERÍSTICAS Y USO RECOMENDADO

LOP-ACRIL-S es una pintura plástica satinada, que proporciona unos acabados altamente decorativos y lavables. Está formulado a base de copolímeros acrílicos, de gran resistencia a la intemperie y excelente elasticidad.
Es ideal para acabados interiores sobre gotelé, obteniéndose unos rendimientos extraordinarios.

PRESENTACIÓN

LOP-ACRIL-S se presenta en color: BLANCO, CREMA y GRIS, en envases de 30 Kg.

CONSERVACIÓN

LOP-ACRIL-S se conserva durante un año en su embalaje de origen, perfectamente cerrado y preservado de las heladas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DENSIDAD	1.60 - 1.70 g/cc a 25 ºC
VISCOSIDAD	6.000 - 7.000 cps
DILUYENTE	Agua
ACABADO	Satinado

OBSERVACIONES

- Sobre superficies secas y consistentes aplicar 2 capas de **LOP-ACRIL-S**: la primera diluida con un 10% de agua, y la segunda diluida como máximo con un 5%.
- En caso de superficies en mal estado: aplicar primero nuestro producto **LOP-BRILLEX** (endurecedor de fondos).

Útiles de aplicación:	Brochas, rodillo.
Intervalo de repintado:	Mínimo: 6 horas / Máximo: No tiene.
Limpieza de equipos:	Agua.

RENDIMIENTO TEÓRICO

Sobre soportes lisos se puede calcular entre unos 7 m^2/Kg.

Estas indicaciones y datos técnicos están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales.
En otras condiciones de puesta en obra (en la que no tengamos ninguna participación), los valores especificados pueden sufrir ciertas variaciones.

PINTURAS FLEXIBLES, S.L. Aptdo. 72 cp. 08540 CENTELLES (BARCELONA) Telf. 93.881.35.20 Fax. 93.881.37.11

PINT-CLOROCAUCHO

CLOROCAUCHO PARA PISCINAS

CARACTERÍSTICAS Y USO RECOMENDADO

PINT-CLOROCAUCHO se trata de un recubrimiento de clorocaucho y plastificantes especiales en fase disolvente, de alta resistencia química.

PINT-CLOROCAUCHO ofrece una inmejorable protección en ambientes agresivos, donde las salpicaduras de agua y productos químicos son frecuentes. Ofrece una gran flexibilidad y es apropiado para proteger superficies en continua inmersión en agua potable o agua salada. Ideal para el pintado de piscinas de hormigón.

Es una pintura de secado y endurecimiento muy rápido, lo que permite llenar la piscina de agua después de 24 – 48 horas. Posee una excelente adherencia sobre el hormigón. Resistente al agua, ácidos y álcalis diluidos.

Preparación de la superficie: Deberá estar seca y exenta de aceite, grasas, moho o cualquier otro contaminante. La lechada suelta o restos de pintura viejas mal adheridas deben eliminarse. Si la superficie carece de porosidad y rugosidad, deberá procederse a un desbastado mecánico o mediante ataque químico con nuestro producto ***LOP-NET-90***, para abrir el poro. Seguidamente lavar bien con agua y dejar secar como mínimo 24 horas antes de proceder al pintado.

En soportes de cemento u hormigón se deben respetar los tiempos mínimos de fraguado del cemento, antes de aplicar el **PINT-CLOROCAUCHO**.

Se recomienda aplicar 2 capas.

PRESENTACIÓN

PINT-CLOROCAUCHO se presenta en color: BLANCO y AZUL en envases de 5 y 25 Kg.

CONSERVACIÓN

PINT-CLOROCAUCHO se conserva durante un año en su embalaje de origen, perfectamente cerrado y preservado de las heladas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DENSIDAD	1.12 - 1.22 g/cc.
SÓLIDOS	48 – 50%
DILUYENTE	Disolvente especial.

OBSERVACIONES

Útiles de aplicación:	Brocha, rodillo, pistola aerográfica o Airlées.
Intervalo de repintado:	Mínimo: 4 horas / Máximo: No tiene.
Limpieza de equipos:	Disolvente.

El producto es inflamable. Nocivo por inhalación. Mantener fuera del alcance de los niños. Usar únicamente en lugares bien ventilados. Contiene tolueno. No fumar durante su manipulación.

RENDIMIENTO TEÓRICO

Dependiendo de la porosidad del soporte se puede calcular de 7 a 9 m^2/Kg y capa.

Estas indicaciones y datos técnicos están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales.
En otras condiciones de puesta en obra (en la que no tengamos ninguna participación), los valores especificados pueden sufrir ciertas variaciones.

PINTURAS FLEXIBLES, S.L. Aptdo. 72 cp. 08540 CENTELLES (BARCELONA) Telf. 93.881.35.20 Fax. 93.881.37.11

Pinturas Flexibles s.l.

Fabricación de impermeabilizantes y aditivos para la construcción

FICHA TÉCNICA

PINT-FLEX

PINTURA FLEXIBLE PARA LA PROTECCION DEL HORMIGON

CARACTERÍSTICAS Y USO RECOMENDADO

PINT-FLEX es un producto de impermeabilización a base de una dispersión acuosa de resinas poliméricas acrílicas, pigmentos y aditivos especiales, que debido a su elevada resistencia a la difusión de CO_2, protege las superficies de hormigón armado frente a la carbonatación.

PINT-FLEX está especialmente indicado para la protección y decoración de puentes, naves industriales, fachadas y otros prefabricados de hormigón.

El producto no es inflamable.

Modo de empleo: El soporte deberá estar perfectamente sano, limpio y exento de polvo. Eliminar los restos de polvo, grasas o pinturas viejas mal adheridas.

Se puede aplicar con rodillo, brocha o pistola Airless. Si se aplica a pistola, se recomienda el uso de mascarilla.

Se recomienda una temperatura mínima de aplicación de + 5ºC.

Espesor mínimo recomendado: 60 µ.

Propiedades de la película seca:

- El producto es estable a la reacción de los rayos ultravioletas, aunque con el paso del tiempo se produce una normal degradación de la película ayudada por la acción conjunta de los agentes atmosféricos.
- Tiene una excelente resistencia al álcali.
- Impermeable a la lluvia.
- Permeabilidad al vapor de agua: permite la transpiración del soporte.
- Estable a la luz e intemperie.

PRESENTACIÓN

PINT-FLEX se presenta en color: BLANCO, GRIS, ROJO y TEJA en envases de 5 y 25 kg.

CONSERVACIÓN

PINT-FLEX se conserva durante un año en su embalaje de origen perfectamente cerrado y preservado de las heladas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ACABADO	Mate
VISCOSIDAD	5.000 - 8.000 cps (R6, 60 r.p.m.)
PESO ESPECÍFICO	1.40 - 1.50 g/cc a 25 ºC.
SECADO AL TACTO	2 - 3 horas a 20 ºC
pH	7.5 - 8.5 a 25 ºC.
REPINTADO	A partir de 12 horas.

RENDIMIENTO TEÓRICO:

El rendimiento teórico es de unos 4 m^2 por litro para 100 µ secas.

Estas indicaciones y datos técnicos están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales.
En otras condiciones de puesta en obra (en la que no tengamos ninguna participación), los valores especificados pueden sufrir ciertas variaciones.

PINTURAS FLEXIBLES, S.L. Aptdo. 72 cp. 08540 CENTELLES (BARCELONA) Telf. 93.881.35.20 Fax. 93.881.37.11

Pinturas Flexibles s.l.

Fabricación de impermeabilizantes y aditivos para la construcción

FICHA TÉCNICA

PINT-SPORT

PINTURA PARA SUELOS DEPORTIVOS

CARACTERÍSTICAS Y USO RECOMENDADO

PINT-SPORT se trata de un revestimiento acrílico en base agua, formulado con un ligante de alto poder aglutinante, que utiliza como carga una sílice micronizada, lo que le confiere una buena resistencia a la abrasión y al rayado.
Es adecuado para proteger el hormigón en pistas deportivas, tanto en vertical como horizontal. Al ser un producto diluible en agua, no provoca el efecto del sangrado sobre pavimentos derivados del alquitrán.
Es un producto de fácil aplicación y secado rápido. Posee una excelente resistencia al agua, aceites minerales y a la alcalinidad.

Preparación de la superficie:

- Sobre hormigón: Deberá estar seco y bien fraguado (25 – 30 días). Las zonas que presenten capas de lechada, grasa o suciedad, deben limpiarse, preferentemente con chorro de arena. Si la superficie carece de porosidad y rugosidad, deberá procederse a un desbastado mecánico o mediante ataque químico con nuestro producto ***LOP-NET-90***, para abrir el poro. Seguidamente lavar bien con agua y dejar secar como mínimo 24 horas antes de proceder al pintado.
- Sobre superficies ya pintadas: Deberá eliminarse las partes con pinturas mal adheridas mediante cepillado, y eliminar las manchas de grasa o suciedad con disolvente o detergente. Lavar bien con agua y dejar secar a fondo.

PRESENTACIÓN

PINT-SPORT se presenta en color ROJO, VERDE, BLANCO, GRIS, en envases de 5 y 25 Kg.

CONSERVACIÓN

PINT-SPORT se conserva durante un año en su embalaje de origen, perfectamente cerrado y preservado de las heladas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DENSIDAD	1.30 - 1.40 g/cc a 25 ºC
VISCOSIDAD	2.000 - 3.000 cps (R7, 60 r.p.m.)
SOLIDOS VOLUMEN	60 - 62 %
pH	9.0 - 10.0
SECADO	Al tacto 1-2 horas a 20ºC
DILUYENTE	Agua.

OBSERVACIONES

Útiles de aplicación:	Brocha, rodillo, pistola Airlées.
Intervalo de pintado:	Mínimo: 6 horas Máximo: No tiene.
Limpieza de equipos:	Agua.

Si se aplica a pistola es recomendable usar mascarilla.
El producto NO es inflamable.

RENDIMIENTO TEÓRICO

Dependiendo de la porosidad se puede calcular de 4 - 5 m^2/Kg (y capa según porosidad del soporte). Se recomienda dar dos capas.

Estas indicaciones y datos técnicos están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales.
En otras condiciones de puesta en obra (en la que no tengamos ninguna participación), los valores especificados pueden sufrir ciertas variaciones.

PINTURAS FLEXIBLES, S.L. Aptdo. 72 cp. 08540 CENTELLES (BARCELONA) Telf. 93.881.35.20 Fax. 93.881.37.11