isolmant
benessere acustico e termico

# Isolmant TT

**DESCRIPCIÓN:** Producto compuesto por Isolmant 3 mm acoplado en un lado a caucho con densidad de 5 Kg/m². Densidad total aproximadamente 5 Kg/m². Realizado a pedido.
***A colocarse con el caucho hacia arriba (o "a la vista" en aplicaciones de pared).***

**ESPESOR:** Aproximadamente 5 mm.

**ABSORCIÓN ACÚSTICA:**
- $\Delta L_{nw}$ = 26,5 dB - absorción acústica al ruido de pisada;
- s' = 58 MN/m³ - rigidez dinámica;
- $R_w$ = 26,5 dB - absorción acústica aérea (índice de valoración ISO 500 Hz calculado en la banda de frecuencia de 100 a 5000 Hz).

**TAMAÑO DEL ROLLO:** 1 m x 5 m (h x L) = 5 m².
Banco de 100 m².

**COLOR:** Gris/Negro.

**SECTORES DE UTILIZACIÓN:**
Isolmant TT está especialmente indicado para atenuar las vibraciones bajo los alisados de cemento con problemas importantes (véase maquinaria industrial), o sencillamente cuartos de baño, huecos de ascensor, locales de central térmica, etc. Es ideal como desolidarizante entre dos placas de cartón-yeso en paredes ligeras en urdimbres metálicas. Adecuado también bajo paredes intermedias.

**PRESCRIPCIÓN TÉCNICA**
Material aislante compuesto por una capa de 3 mm de polietileno reticulado físicamente, celular de células cerradas acoplado a una capa de 2 mm de caucho con densidad 5 Kg/m².
Espesor total 5 mm aproximadamente. Densidad total 5.
Rigidez dinámica: 58 MN/m³.

**ADVERTENCIA:** Esta ficha técnica no es una especificación técnica. Le corresponde al usuario decidir si el producto es adecuado para el uso previsto.

**TECNASFALTI**
Via Umbria, 8 - 20098 S. Giuliano Mil.se (Mi) - Italia - Tel. +39029889691 - Fax +39029880904 - clienti@isolmant.it - www.isolmant.com