

# FONDEX

## FONDO PROTECTOR BIOCIDA PARA MADERA

### FONDEX

Fondo protector fungicida, insecticida e hidrofugante, a base de resinas sintéticas y principios activos que le proporcionan embellecimiento y la máxima protección de la madera tanto en exterior como en interior. Mejora la adherencia y la duración de las capas posteriores de productos de acabado, protegiendo la madera durante mucho tiempo.

Penetra y tiñe realzando el veteado.

Listo para su aplicación. No ataca metales ni cristales. No provoca oxidación alguna.



### Aplicaciones

Para todo tipo de maderas, empleadas en carpintería de armar (vigas, pérgolas, cerramientos, corchos para suelos o revestimiento, etc.)

Maderas de taller premarcos, marcos, puertas, ventanas, muebles, vallas, etc. Tanto para interior como exterior.

### Preparación de soportes

La superficie debe estar limpia, seca (máximo 20% humedad), sólida, convenientemente lijada y exenta de materiales susceptibles de desprenderse así como grasa, aceite, jabón, cera, musgo o restos de otros tratamientos. Si la superficie ya está barnizada debe eliminarse el barniz en su totalidad mediante abrasión o lijado.



## Modo de empleo

Muy fácil de aplicar gracias a la rápida absorción del producto por la madera. El producto se presenta listo para su uso, no diluir. Aplicar a brocha, rodillo, pistola, esponja, inmersión. Aplicar con temperaturas entre los 5° y 35°C. NO rociar las plantas.

## Consumo

10 - 12 m<sup>2</sup>/Lt.  
Consumos orientativos pueden variar dependiendo de la porosidad del soporte.

## Colores

- Incoloro.

## Presentación y Almacenaje

- El FONDEX se presenta en envases de 4Lts. Herméticos de acuerdo con las directrices de la CE para el envasado y almacenaje de productos químicos. No almacenar prolongadamente en ambientes con temperaturas superiores a los 30°C.

## Higiene y Seguridad

VER ETIQUETA EN EL ENVASE DEL PRODUCTO.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado:	Mate
Viscosidad (C.F. N°2, 25°C):	25"
Peso específico:	0,80 ± 0,02g/cm <sup>3</sup>
Extracto seco:	10,0 ± 2,0%
Seco al Tacto:	2 horas a 20°C
Intervalo de repintado:	6 horas a 20°C
Intervalo de lijado:	7 horas a 20°C
Seco Total:	Inferior a 24 h.

### NOTAS:

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidas se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.

Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por lo que éstos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

Para un asesoramiento adicional, nuestro Departamento de Química Aplicada para la Construcción, está a su disposición.

Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad.

Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan sólo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada.

Deben tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.