

LAIM 2 INCOLORO

IMPERMEABILIZANTE LAMINAR, SIN CARGAS, DE POLIURETANO ALIFÁTICO, INCOLORO, FLEXIBLE, MONOCOMPONENTE Y TRANSITABLE

LAIM 2 INCOLORO

Sistema de impermeabilización continuo de alto rendimiento, diseñado para la impermeabilización de zonas transitadas por peatones. Por su fácil aplicación es ideal para la restauración de terrazas y balcones antiguos que presentan filtraciones, así como todo tipo de cubiertas. Respeto el revestimiento anterior.

Aplicaciones

Como nuevo sistema de impermeabilización incoloro en exteriores o interiores, en obras nuevas o de reparación, donde se exija una perfecta impermeabilización y extrema resistencia a la formación de grietas y al tráfico peatonal continuado. Protege el hormigón, la piedra, la cerámica, superestructuras de obras de fábrica, de la penetración del agua y la humedad sin alterar su color natural. Por su simpleza en la aplicación y por la total garantía LAIM 2 INCOLORO resulta imprescindible en terrazas, y zonas que por su configuración sean propensas a originar problemas de goteras y filtraciones, asimismo es ideal como capa de acabado para nuestro producto LAIM y aplicado sobre superficies impermeabilizadas con revestimientos compuestos de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, les confiere una extraordinaria resistencia al desgaste y al envejecimiento.

Preparación de soportes

En soportes viejos, eliminar previamente los restos de partículas mal adheridas, además de otras impurezas como pueden ser: polvo, humedad, aceites, grasas restos de otras pinturas o telas impermeabilizantes susceptibles de desprenderse. Los restos de materiales de obra se pueden eliminar con DESCAL, aclarando con abundante agua y dejar secar. Aplicar con temperaturas comprendidas entre los 5°C y 35°C. y en días que no haya previsión de lluvias,



inminentes, humedad relativa del 90% o superior. Los hormigones nuevos deben haber curado como mínimo 28 días y las capas de compresión 14 días. Los gruesos excesivos de pintura pueden afectar al correcto reticulado de LAIM 2 INCOLORO.

Modo de empleo

Su aplicación no necesita técnicas complicadas; puede aplicarse a brocha, rodillo o airless, es aconsejable aplicar el producto en dos capas en intervalos no superiores a 24 horas.

- Para su dilución, si fuera preciso utilizar el DILUYENTE nº 1.
- Aplicación en terrazas: imprescindible extender la aplicación a las paredes circundantes formando zócalo hasta unos 15-20 cm. del suelo.

Consumo

- Sobre compuesto de copolímeros: 9 m² por kg. y mano.
- Sobre hormigón: 5 m² por kg. y mano.

- Sobre rasillas, gres, (según estado): 5-7 m² por kg. y mano.
- Los consumos anteriormente mencionados dependen en gran medida de la rugosidad y la absorbencia del soporte.

Colores

- Incoloro.

Presentación y Almacenaje

- El LAIM 2 INCOLORO se presenta en envases herméticos, de acuerdo con las directrices de la CE para el envasado y almacenaje de productos químicos. Uso profesional.

Higiene y Seguridad

VER ETIQUETA EN EL ENVASE DEL PRODUCTO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Viscosidad (C.F. N°4, 25°C):	25 ± 5 s
• Densidad a 20° C:	0,98 ± 0,02 g/cm ³
• % de H ₂ O:	<0,1.
• Extracto seco a 120°C:	51,0 ± 3,0%.
• Secado al tacto (a 20°C. y humedad relativa del 75%):	2 horas.
• Secado total:	<48 horas.

NOTAS:

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidas se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.

Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por lo que éstos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

Para un asesoramiento adicional, nuestro Departamento de Química Aplicada para la Construcción, está a su disposición.

Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad.

Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan sólo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada.

Deben tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.