Ficha técnica
MU 3015.701

Para ampliación de información técnica así como de ensayos correspondientes a este producto, contacte con nuestro teléfono de atención al cliente: **902 14 28 14**

multitek **primer**

Resina epoxi de imprimación

Descripción y propiedades

KATORCE MULTITEK PRIMER es una resina epoxi de 2 componentes, incolora y sin disolventes, para uso como imprimación.

KATORCE MULTITEK PRIMER, se utiliza como puente de unión en la instalación de pavimentos, unión entre hormigones, así como para imprimación de pinturas sin disolventes.

También puede usarse como aditivo para la confección de morteros epoxi, ya que gracias a su elevada capacidad de humectación puede admitir altas proporciones de cargas.

Aplicación

***Preparación de superficies*:**
El soporte deberá de ser sólido, libre de incrustaciones, alquitranes, materias grasas, etc. Las lechadas superficiales deberán de ser extraídas mediante la proyección de agua y/o arena a presión.

Mezclado:

Para su correcto mezclado, añadir la totalidad (en ningún caso mezclar parte de alguno de los componentes del juego) del COMPONENTE II en el envase del COMPONENTE I. Utilizando un mezclador de bajas revoluciones, mezclar completamente los dos componentes durante al menos 5 minutos hasta una perfecta homogeneización.

Durante el mezclado la temperatura deberá estar entre 10 y 20ºC, teniendo en cuenta que a temperaturas superiores el pot-life se reduce considerablemente.

Aplicación:

KATORCE MULTITEK PRIMER se aplicará a brocha o rodillo, prestando mucha atención al estado del soporte y la presencia de polvo o impurezas tanto en el mezclado como en la aplicación, pues pueden afectar a la adherencia del producto al soporte.

Si el revestimiento a colocar no se pudiera aplicar sobre la imprimación fresca, deberá realizarse un espolvoreo de arena sobre el producto fresco a fin de mejorar la superficie de contacto. Previo a la colocación del revestimiento deberá eliminarse la arena sobrante o no adherida.

Consumos:

Como imprimación el consumo aproximado es de 350 gr/m^2.

Características clave:

Imprimación de altas prestaciones.

Apto para elaboración de masillas y morteros epoxi.

Gran capacidad de humectación y penetración capilar.

Para aplicación en:

-Imprimación de pinturas sin disolventes.

-Puente de unión entre hormigones

-Sellado de juntas de hormigonado.

Datos Técnicos

Densidad	1,05
Resistencia a compresión	325 kg/cm^2
Resistencia a flexotracción	250 kg/cm^2
Viscosidad	400 cps
Adherencia a tracción	Rotura por el hormigón
Pot-life (horas/temperatura ºC)	0,5/20
Endurecimiento total	7 días
Temp. mínima de endurecimiento	7ºC

Seguridad e Higiene

Este producto, basado en resinas epoxi, puede irritar piel y mucosas. Utilizar guantes y gafas protectoras. En caso de contacto con la piel, lávese ésta con abundante agua. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y consúltese un especialista. Para más información consultar ficha de seguridad del producto

Embalaje y caducidad

Embalaje	Juegos de 2, 5 y 10 kg
Caducidad	12 meses en embalaje original