

Lasur para madera

Anti-UV / Fungicida en superficie / Hidrófugo - Ext/Int.



BONDEX EXTRA SATINADO

Ref. 4153

Acabado decorativo para todo tipo de maderas en interior y exterior.

Forma una película microporosa flexible, que aporta una acción hidrófuga y protectora de la radiación Ultravioleta del sol.

Contiene fungicida, para la protección de la película contra hongos de azulado y moho.

Bondex Extra Satinado se degrada por erosión, sin producirse cuarteamiento y desconchamiento, de manera, que no es necesario eliminar antiguas capas (lijado o decapado), antes de aplicar sucesivas capas de mantenimiento.

Capacidad

0,75 l

5 l

Producto	Protector decorativo para madera.
Uso	Madera, nueva o vieja previamente tratada con Bondex Fondo.
Aplicación	Brocha o pistola.
Composición	Resinas acrílicas en dispersión acuosa. Consistencia tipo Gel.
Color	Solicitar carta de colores.
Brillo	Satinado.
Propiedades	Anti-UV, fungicida en superficie, hidrófugo.
Diluyente	No precisa. Listo al uso.
Secado	Al tacto: 30 minutos. Repintado: 3 horas.
Rendimiento	12 m ² por litro, aproximadamente.
Limpieza	Agua.



Lasur para madera

Anti-UV / Fungicida en superficie / Hidrófugo.

Ficha técnica

BONDEX EXTRA SATINADO

Ref. 4153

Tipo

Lasur protector/decorativo, en base agua, para madera de interior y exterior. Forma una película microporosa, otorgándole una protección hidrófuga (repele el agua y humedad del exterior, pero permite la salida del vapor de agua contenido en el interior de la madera) y anti UV.

Contiene fungicida, para la protección en superficie contra hongos de azulado y moho.

Su efecto hidrófugo/transpirable, evita el desconchamiento.

Su gran elasticidad, le permite adaptarse a los movimientos de la madera, evitando el cuarteamiento de la película.

Gracias a su consistencia de gel, no gotea en superficies verticales.

Destino

Apropiado para la protección y decoración de todo tipo de maderas nuevas o viejas previamente tratadas con Bondex Extra Fondo.

PROPIEDADES

- Exterior / Interior.
- Protector. Contiene fungicida.
- Protección UV.

- Flexible.
- Impermeable / Transpirable.
- No gotea.

DATOS TÉCNICOS

Densidad: 1.

Viscosidad: Gel.

Contenido sólido: 40% aprox. (en peso).

Brillo: Satinado.

Olor: Inodoro en base agua.

APLICACIÓN

Preparación general y del soporte:

Las superficies a tratar deben estar sanas, secas y limpias de polvo, grasa o cualquier tipo de pintura, barniz o cera.

Productos complementarios:

Para un óptimo resultado, se recomienda el decapado previo, mediante Bondex Decapante para Madera (Ref. 8014).

Modo de empleo:

Aplicar dos o tres manos de Bondex Extra Satinado directamente sobre la madera previamente tratada con Bondex Extra Fondo.

No se recomienda el acabado con incoloro al exterior.

Advertencia:

La durabilidad al exterior de los acabados en incoloro, debido a su ausencia de pigmentos, es inferior a los acabados coloreados.

Mantenimiento

Los lasures Bondex, al degradarse por erosión, no acumulan capas antiguas, evitando de esta manera el inconveniente de tener que eliminarlas mediante lijado o decapado.

El mantenimiento de maderas tratadas previamente con lasures de la gama Bondex es pues, muy sencillo, basta con un suave lijado previo a la aplicación de una o dos manos nuevas de producto.

RENDIMIENTO

12 m² por litro, aproximadamente.

TIEMPO DE SECADO

- **Al tacto:** 30 min.
- **Entre capas:** 3 horas, aproximadamente.
- **Secado total:** 12 horas, aprox.

CONDICIONES DE USO

SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Servicio de Atención al Cliente: 902 11 37 09.

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.

Dy-DK-?-?/?/?-MC

