

Barniz Exterior / Interior



BONDEX MARÍTIMO

Ref. 4410

Barniz formulado a base de resinas alquídicas uretanadas, que confieren a la madera una protección duradera y muy resistente al agua, la humedad, la intemperie y a los rayos UV.

Especialmente adecuado para condiciones extremas, resistente a ambientes marinos y de alta montaña.

Capacidad

0,75 l

4 l

Producto	Barniz máxima protección.
Uso	Maderas en interiores o exteriores que estén expuestas a la intemperie.
Aplicación	Brocha, rodillo o pistola.
Composición	Resinas alquídicas uretanadas.
Color	Incoloro.
Brillo	Brillante.
Propiedades	Protección UV. Excepcional resistencia a los rigores climáticos.
Diluyente	Diluyente sintético
Secado	Al tacto: 1-2 horas. Entre manos: 24 horas, aprox.
Rendimiento	12-14 m ² por litro.
Limpieza	Diluyente sintético y posterior lavado con agua y jabón.



Barniz

Máxima protección a la intemperie - Exterior / Interior

Ficha técnica

BONDEX MARÍTIMO

Ref. 4410

Tipo

Barniz formulado a base de resinas alquídicas uretanadas, que confieren a la madera una protección duradera y muy resistente al agua, la humedad, la intemperie y a los rayos UV.

Destino

Especialmente adecuado para condiciones extremas, resistente a ambientes marinos y de alta montaña. Ideal para puertas, ventanas, barandillas, etc.

PROPIEDADES

- Excepcional resistencia a los rigores climáticos (rayos UV, lluvia, viento, humedad) incluso en condiciones extremas.
- Alta elasticidad y duro a la vez.
- Proporciona un acabado de brillo y uniformidad extraordinarios. No amarillea.
- Rápido secado.
- Brillo y transparencia de excepcional resistencia a lo largo del tiempo.
- Excelente deslizamiento y nivelación.

DATOS TÉCNICOS

Densidad: 0,916 (a 23°C).

Viscosidad: 67-72 ISO 6 (a 23°C).

Contenido sólido: 56,5%.

Brillo: Brillante.

Olor:

Dispersión:

APLICACIÓN

Preparación general y del soporte:

Las superficies, siempre, antes de aplicar el producto, deben estar secas y limpias de polvo, suciedad, grasas y ceras.

En el caso de superficies pintadas o barnizadas, debe eliminarse la pintura o el barniz mediante lijado o empleando Bondex Decapante para Madera (Ref. 8014).

Productos complementarios:

Para un tratamiento preventivo y/o curativo contra hongos e insectos, aplicar previamente Bondex Fondo.

Modo de empleo:

Agitar antes de usar. Aplicar 2-3 manos a brocha, rodillo o pistola, procediendo a un ligero lijado entre manos para un acabado más perfecto. En aplicaciones a brocha, cruzar y alisar en el sentido de la veta de la madera.

- Dilución para aplicación con brocha o rodillo: diluir hasta un máximo del 5 % con diluyente sintético, siendo aconsejable el empleo del producto a viscosidad de suministro.

- Dilución para aplicación a pistola: 10-15% con

diluyente sintético.

RENDIMIENTO

12-14 m² por litro, dependiendo del grado de porosidad y rugosidad de la superficie.

TIEMPO DE SECADO

- **Al tacto:** 1-2 horas.
- **Repintado:** 24 horas.

CONDICIONES DE USO

En exteriores no es aconsejable utilizar en horas de alta exposición solar, ya que puede provocar la aparición de bolsas en la capa de barniz.

SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Servicio de Atención al Cliente: 902 11 37 09.

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.

