

## Ebanistería

### Preparación de superficies de madera



#### TAPAPOROS

Ref. 4590

Producto para la preparación de maderas interiores antes del barnizado.

De fácil aplicación, garantiza una superficie sin poros y una aplicación uniforme del barniz.

No oculta el dibujo de las vetas ni altera el color de la madera.

**Capacidad**

0,75 l

2,5 l

<b>Producto</b>	Tapaporos.
<b>Utilizar</b>	Superficies de madera que necesitan uniformizar bien un acabado.
<b>Resinas</b>	Resinas alquídico-uretanadas.
<b>Color</b>	Incoloro.
<b>Diluyente</b>	Diluyente sintético.
<b>Secado</b>	Al tacto: 1 hora. Repintado: 8 horas. Capa de acabado: 12 horas.
<b>Rendimiento</b>	12-14 m <sup>2</sup> por litro.



## Ebanistería

### Preparación de superficies de madera

#### Ficha técnica

#### TAPAPOROS

Ref. 4590

#### Tipo

Producto para la preparación de maderas interiores antes del barnizado.

De fácil aplicación, garantiza una superficie sin poros y una aplicación uniforme del barniz. No oculta el dibujo de las vetas ni altera el color de la madera.

#### Destino

Superficies de madera que necesitan uniformizar bien un acabado. Se recomienda su uso en maderas situadas en interiores, para tapar bien el poro, antes de ser barnizado.

#### PROPIEDADES

- Interior.
- De muy fácil aplicación.
- No altera el color de la madera ni oculta las vetas.
- Tiene un alto rendimiento.

#### DATOS TÉCNICOS

**Aspecto:** Incoloro.

**Densidad:** 0,815 ± 0,01

**Viscosidad:** 30 ± 10 s. Copa Ford 2,5 (a 23°C)

**Envases:** 0,75 l y 2,5 litros.

#### APLICACIÓN

##### Preparación general y del soporte:

La madera deberá estar limpia de cualquier resto de pintura, barniz o restos de grasas o ceras.

##### Productos complementarios:

Barnices Bondex.

##### Modo de empleo:

Aplicar directamente sobre la madera limpia en una o dos manos. Una vez seco, proceder a un lijado de toda la superficie para dejarla lista para el barnizado.

#### RENDIMIENTO

De 12-14 m<sup>2</sup>/l, dependiendo de la porosidad y rugosidad de la superficie.

#### TIEMPO DE SECADO

- **Al tacto:** 1 hora (a 23°C y 60% HR).
- **Repintado:** 8 horas.
- **Capa de acabado:** 12 horas.

#### CONDICIONES DE USO

#### SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Servicio de Atención al Cliente: 902 11 37 09.

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

*Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.*

