

## Barniz Exterior / Interior



### BONDEX UNIVERSAL

Ref. 4430 (Satinado)  
4435 (Brillante)

Barniz de elevadísima calidad, muy resistente, tanto en interior como en exterior.

De fácil aplicación ofrece un magnífico acabado altamente resistente a golpes y rozaduras.

Recomendado para la protección y decoración de muebles, trabajos de carpintería en puertas, ventanas, etc.

#### Capacidad

0,375 l

0,750 l

4 l

<b>Producto</b>	Barniz alta calidad.
<b>Uso</b>	Maderas de interior o exterior, ebanistería, carpintería.
<b>Aplicación</b>	Brocha, rodillo o pistola.
<b>Composición</b>	Resinas alquídicas uretanadas.
<b>Color</b>	4 colores e incoloro.
<b>Brillo</b>	Satinado / Brillante.
<b>Propiedades</b>	Excepcional resistencia contra el uso cotidiano (golpes, rayado).
<b>Diluyente</b>	Diluyente sintético.
<b>Secado</b>	Al tacto: 2-3 horas. Entre manos: 24 horas, aprox.
<b>Rendimiento</b>	12-14 m <sup>2</sup> por litro.
<b>Limpieza</b>	Diluyente sintético.



## Barniz

Alta resistencia a golpes y rozaduras - Lavable - Exterior / Interior

### Ficha técnica

### BONDEX UNIVERSAL

Ref. 4430 (Satinado)  
4435 (Brillante)

#### Tipo

Barniz de elevadísima calidad, muy resistente, tanto en interior como en exterior.

Se ofrece en aspecto satinado o brillante y con una amplia carta de colores madera.

Se aplica fácilmente con brocha, rodillo o pistola.

#### Destino

Recomendado para la protección y decoración de muebles, trabajos de carpintería en puertas, ventanas, etc.

#### PROPIEDADES

- Excepcional protección contra el uso cotidiano (golpes, abrasión, rayado).
- Excelente deslizamiento y nivelación.
- No amarillea.
- Elegante y duradero acabado, satinado o brillante.
- Buena resistencia a la pérdida de brillo.
- Resistente al rayado.

#### DATOS TÉCNICOS

**Densidad:** (a 23°C) Satinado: 0,952. Brillante: 0,94

**Viscosidad:** (a 23°C) Satinado: 65-75 s ISO 6.  
Brillante: 65-75 s ISO 6

**Contenido sólido:** Satinado: 49%. Brillante: 49,5%

**Brillo:** Brillante o satinado.

**Olor:**

**Dispersión:**

#### APLICACIÓN

##### Preparación general y del soporte:

En general, las superficies deben estar bien limpias, secas y exentas de polvo, cera o grasa.

En superficies nuevas o barnizadas en buen estado, proceder a un lijado previo a la aplicación del barniz.

En superficies pintadas o barnizadas en mal estado, eliminar la pintura o el barniz mediante lijado o Bondex Decapante para Madera (Ref. 8014). En el caso de encerados, eliminar mediante Bondex Desencerador para Madera (Ref. 2102).

##### Productos complementarios:

Para una mayor eficacia sobre madera nueva o decapada, aplicar previamente un tratamiento preventivo contra hongos e insectos con Bondex Classic Fondo (Ref.4380).

##### Modo de empleo:

Aplicar 2 o 3 manos a brocha, rodillo o pistola, procediendo a un ligero lijado entre manos, para un acabado más perfecto.

Para un acabado a poro cerrado (interior), aplicar previamente Bondex Tapaporos (Ref. 4590).

- Dilución para aplicación con brocha o rodillo: diluir hasta un máximo de un 5% con diluyente sintético,

siendo aconsejable el empleo del producto a viscosidad de suministro.

- Dilución para aplicación con pistola: 10-15% con diluyente sintético.

#### RENDIMIENTO

12-14 m<sup>2</sup> por litro, dependiendo del grado de porosidad y rugosidad de la superficie.

#### TIEMPO DE SECADO

- **Al tacto:** 2-3 horas.
- **Entre manos:** 24 horas, aprox.

#### CONDICIONES DE USO

Evitar la aplicación del producto con tiempo lluvioso, muy húmedo, frío o ventoso.

#### SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Servicio de Atención al Cliente: 902 11 37 09.

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

*Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.*

