

## Barniz Interior



### BONDEX VITRIFICADOR

Ref. 4470 (Satinado)  
4475 (Brillante)

Barniz a base de resinas alquídicas y alquídico-uretanadas.

De elevada resistencia a la abrasión, a los choques y a los roces.

Asegura una protección duradera a los parquets, escaleras de madera, y en trabajos de ebanistería, tanto en maderas nuevas como antiguas en interiores.

#### Capacidad

0,75 l

4 l

<b>Producto</b>	Barniz uretanado especial para suelos de madera.
<b>Uso</b>	Parquets, escaleras, carpintería interior. Maderas sujetas a abrasión.
<b>Aplicación</b>	Brocha, rodillo o pistola.
<b>Composición</b>	Resinas alquídicas y alquídico-uretanadas.
<b>Color</b>	Incoloro.
<b>Brillo</b>	Satinado / Brillante.
<b>Propiedades</b>	Resistente a la abrasión, choques y roces. Lavable. No amarillea.
<b>Diluyente</b>	Diluyente sintético.
<b>Secado</b>	Al tacto: 1-2 horas. Entre manos: 6-8 horas. Transitable: 24 horas.
<b>Rendimiento</b>	10-12 m <sup>2</sup> por litro.
<b>Limpieza</b>	Diluyente sintético.



## Barniz

Resistencia al desgaste y la abrasión - No amarillea

### Ficha técnica

### BONDEX VITRIFICADOR

Ref. 4470 (Satinado)  
4475 (Brillante)

#### Tipo

Barniz a base de resinas alquídicas y alquídico-uretanadas de elevada resistencia a la abrasión, a los choques y a los roces.

#### Destino

Asegura una protección duradera a los parquet, escaleras de madera, y en trabajos de ebanistería, tanto en maderas nuevas como antiguas en interiores.

#### PROPIEDADES

- Resistente a fricciones, abrasiones o golpes, incluso los provocados por: tacones, aspiradores, etc., y además es resistente al alcohol, a las grasas y a los productos de limpieza
- Brillo y transparencia de excepcional consistencia a lo largo del tiempo. No amarillea.
- Secado rápido.
- Producto listo al uso. No diluir.
- Excelente deslizamiento y nivelación.

#### DATOS TÉCNICOS

**Densidad:** (a 23°C) Satinado: 0,935. Brillante: 0,92.

**Viscosidad:** (a 23°C) 90-100 Copa Ford 4.

**Contenido sólido:** Satinado: 56%. Brillante: 55,9%.

**Brillo:** Satinado o Brillante (30-40).

#### Olor:

#### Dispersión:

#### APLICACIÓN

##### Preparación general y del soporte:

La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasa, etc.

En el caso de maderas nuevas o barnizadas en buen estado, lijar para facilitar la adherencia de la nueva aplicación.

Se recomienda comprobar la compatibilidad en una zona pequeña no visible, antes de proceder a la completa aplicación.

En el caso de superficies barnizadas en mal estado, debe eliminarse el barniz mediante lijado o Bondex Decapante para Madera (Ref. 8014). En el caso de encerados, eliminar mediante Bondex Desencerador para Madera (Ref. 2102).

##### Productos complementarios:

Para alterar el color de la madera, aplicar previamente Bondex Mate o Satinado en el color deseado, cuidando de evitar formar una capa gruesa.

Para una mayor eficacia sobre maderas nuevas o decapadas aplicar previamente un tratamiento preventivo contra hongos e insectos con Bondex Classic Fondo (Ref. 4380).

##### Modo de empleo:

Aplicar con brocha, rodillo o pistola 2-3 manos (de

acuerdo con el desgaste al que va a estar sometida la superficie) cruzando y alisando en el sentido de la veta de la madera.

- Dilución para aplicación con brocha o rodillo: no diluir, listo al uso.

- Dilución para aplicación con pistola: 10-15% con diluyente sintético.

#### RENDIMIENTO

10-12 m<sup>2</sup> por litro, dependiendo del grado de porosidad y rugosidad de la superficie.

#### TIEMPO DE SECADO

- **Al tacto:** 1-2 horas.
- **Entre manos:** 6-8 horas.
- **Transitable:** 24 horas.

#### CONDICIONES DE USO

#### SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Servicio de Atención al Cliente: 902 11 37 09.

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

*Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.*

Dy-P-AD-26/04/04-DF

