245732#

BLANC SPRINT OVER 35 KNOTS

CARACTERÍSTICAS:

- Resistencia a la abrasión
- Color brillante permanente
- Para embarcaciones muy rápidas
- Apta para cascos de aluminio

Antivegetativa de matriz dura para cascos de alta velocidad. Esta formulada para proteger carenas de vetroresina, madera o aleación ligera, precedentemente tratadas con imprimación Adherglass 245712. El color de esta Antivegetativa no varía, y resulta homogénea por encima y por debajo de la línea de flotación. Apta para cualquier tipo de agua. Optima resistencia a la abrasión.

DATOS TÉCNICOS:

- Mecanismo de endurecimiento: evaporación del disolvente
- Peso específico: 1.56 ± 0.02 kg/l
- Sólidos en volumen: 50 %
- Flash point: +26ºC
- Aspecto del film: satinado

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Se puede aplicar normalmente sobre la mayoría de las viejas antivegetativas previamente lavadas con alta presión y lijadas.

Se aconseja verificar la compatibilidad barnizando una pequeña muestra. Si se detectan burbujas, grietas o variaciones de color, aislar la capa vieja.

Siempre es aconsejable eliminar totalmente la vieja antivegetativa cada 3-4 años, en este caso se aconseja utilizar el decapante con base agua Aquastrip 245701. En cascos nuevos aplicar en superficies tratadas con imprimación Adherglass 245712.

PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN:

Mezclar la antivegetativa hasta lograr un compuesto homogéneo. Aplicar con movimientos longitudinales respecto a la línea de flotación un espesor constante y uniforme. Esperar un mínimo de 6 horas a 20ºC antes de aplicar la segunda mano, es aconsejable realizar una tercera mano en toda la línea de flotación y en el timón. Varar el casco mínimo 6 horas después de la aplicación de la última mano. El producto esta listo para la aplicación, no es aconsejable diluir; si fuera necesario añadir Antivegetative Solvent 245791 hasta un máximo de 5% en volumen.

245732#

BLANC SPRINT OVER 35 KNOTS

DATOS PARA LA APLICACIÓN:

- Tiempo secado completo (20ºC): mínimo 6 h
- Temperatura de aplicación min/max: +5 /+35 ºC
- Espesor de film húmedo por mano: 80/100 micras
- Espesor de film seco por mano: 40/50 micras
- Rendimiento teórico por mano: 12,5 – 10,0 m^2/l
- Tiempo de cobertura a 20ºC min: 6
- Número de capas: 2

Aplicación con pistola:

- Diámetro de la aguja: 1,4 / 1,7 mm
- Presión del aire: 3,0 / 3,5 atm

NORMAS DE SEGURIDAD:

- Durante la aplicación en espacios reducidos, y el tiempo de secado, hay que ventilar de modo constante.
- El producto contiene solventes que pueden formar con el aire mezclas explosivas en presencia de llamas libres, chispas o cargas electroestáticas.
- Lijando las antivegetativas es recomendable el uso de máscara y gafas para evitar la inhalación de polvo.
- Lijar siempre en húmedo.
- Es recomendable el uso de gafas y ropa protectora también durante la aplicación.

BLINKER PROFESSIONAL COMPONENTS

MARINE

PRODUCTO QUÍMICO