4453010 CIANO GEL 20 GR

COMPOSICIÓN:
Etil cianocrilato

FLUIDO:

• **Apariencia:**	Transparente- Sin color
• **Viscosidad a 20°C (mPas):**	1200-1500
• **Densidad (g/cm^3):**	1,06 - 1,10
• **Punto de ignición (°C):**	85
• **Tiempo de manipulación (sec):**	15-90
• **Tiempo de curado (h):**	6-12
• **Llenado máximo de hueco (mm):**	0,3
• **Caducidad a 5°C hasta 8°C: (mes)**	12

SÓLIDO:

• **Densidad:**	**(g/cm^3):**	1,21 - 1,23
• **Dureza**	**(Rockwell-M):**	72-74
• **Rango de temperatura de (°C):**		-60
• **Rango de temperatura hasta (°C):**		+80
• **Punto de reblandecimiento (°C):**		150-155
• **Resistencia a la tracción (acero):**		17

PRODUCTO QUIMICO