245733#

EUROSPRINT

CARACTERÍSTICAS:

- Elevado contenido de cobre
- Optima eficacia
- Larga duración

Antivegetativa con alto contenido de cobre. Apta para todos los mares, lagos o aguas mixtas. Buena resistencia a la abrasión, de matriz dura, es aconsejada en embarcaciones de vela y de motor aun que superen los 35 nudos de velocidad. Se puede aplicar en cascos de madera, hierro y vetroresina pero no es apta para cascos de aleación.

DATOS TÉCNICOS:

- Mecanismo de endurecimiento: evaporación del disolvente
- Peso específico: 1.62 + 0.02 kg/l
- Sólidos en volumen: 45%
- Flash point: +25ºC
- Aspecto del film: satinado

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Aplicar en superficies con imprimación Adherglass o con antivegetativas previamente lijadas. En superficies anteriormente tratadas lavar con alta presión, lijar/rascar para eliminar capas no adherentes, burbujas u otros defectos del viejo ciclo de pinturas si se desconoce el tipo de antivegetativa usada anteriormente.

Se aconseja eliminar totalmente el viejo ciclo o la impermeabilización con un fondo como el Ticoprene Yachting.

Aplicar siempre en superficies secas, limpias y exentas de aceites, grasas y otras contaminaciones.

PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN:

Mezclar la antivegetativa hasta lograr un compuesto homogéneo. Aplicar con movimientos longitudinales respecto a la línea de flotación un espesor constante y uniforme. Esperar un mínimo de 8 horas a 20ºC antes de aplicar la segunda mano, es aconsejable realizar una tercera mano en toda la línea de flotación y en el timón. Varar el casco mínimo 24 h. Después de la aplicación de la última mano. Puede exponerse al aire para largos periodos sin que esto modifique sus prestaciones (hasta 2 meses). El producto esta listo para su aplicación, no diluir; si fuera necesario añadir Diluente 5470 hasta un máximo de 55 en volumen.

245733#

EUROSPRINT

DATOS PARA LA APLICACIÓN:

- Tiempo secado completo (20ºC): 24 h
- Temperatura de aplicación min/max: +5 /+35 ºC
- Espesor de film húmedo por mano: 80/100 micras
- Espesor de film seco por mano: 40/50 micras
- Rendimiento teórico por mano: 11,3 – 9,0 m^2/l
- Tiempo de cobertura a 20ºC min 8
- Número de capas: 2 – 3

Aplicación con pistola:

- Diámetro de la aguja: 1,4 / 1,7 mm
- Presión del aire: 3,0 / 3,5 atm

NORMAS DE SEGURIDAD:

- Durante la aplicación en espacios reducidos, y el tiempo de secado, hay que ventilar de modo constante.
- El producto contiene solventes que pueden formar con el aire mezclas explosivas en presencia de llamas libres, chispas o cargas electroestáticas.
- Lijando las antivegetativas es recomendable el uso de máscara y gafas para evitar la inhalación de polvo.
- Es recomendable el uso de gafas y ropa protectora también durante la aplicación.